EINSATZBEREICH SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den **Innenbereich**	Schichtdickenbereich in mm 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50
ARDEX K 15	**über 10 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX K 55	**über 10 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX A 45	**über 5 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX A 45 NEU	**über 10 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX FIX	
ARDEX NA	**über 12 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX K 80	
ARDEX K 11	
ARDEX K 22	**über 30 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX K 33	**über 15 mm gestreckt mit Sand**
ARDEX K 39	**über 10 mm gestreckt mit Sand**
Bodenspachtelmassen für den **Außen- und Innenbereich**	
ARDEX A 46	
ARDEX K 301	

Bitte Prospektaussagen beachten.

TECHNISCHE DATEN SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den **Innenbereich**	Anmischverhältnis	Materialbedarf	Verarbeitungszeit (20°C)	Begehbarkeit	Verlegereife (20°C)
ARDEX K 15	6,25 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 1 Tag
ARDEX K 55	5,25 l/ 20 kg Pulver	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX A 45	5,50 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX A 45 NEU	3,4 – 4 l/ 12,5 kg Pulver	ca. 1,25 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX FIX	0,33 l/ 1 kg Pulver	ca. 1,15 kg/m² und mm	ca. 5 Minuten	nach ca. 30 Minuten	nach ca. 30 Minuten
ARDEX NA	4,8 kg Latex/ 20 kg Pulver	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 20 Minuten	nach ca. 2 Stunden	bei +20°C und relative Luftfeuchtigkeit <65% bis 3 mm ca. 16 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden
ARDEX K 80	4,75 – 5 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,65 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	diffusionsoffene Beläge nach 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach 1 Tag bis 30 mm nach 3 Tagen bis 50 mm nach 7 Tagen
ARDEX K 11	6,00 l/25 kg Pulver	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2,5 Stunden	nach ca. 1 Tag bis 5 mm Schichtdicke
ARDEX K 22	5,25–5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,50 kg m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 90 Minuten	nach ca. 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke
ARDEX K 33	5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 – 3 Std.	nach ca. 1 Tag ab 10 mm ab ca. 3 Tagen
ARDEX K 39	ca. 6,25 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,5 kg/m² und mm	ca. 40 Minuten	nach ca. 2–3 Stunden	nach ca. 1 Tag bis 5 mm Schichtdicke nach ca. 2 Tagen bis 10 mm Schichtdicke
Bodenspachtelmassen für den **Außen- und Innenbereich**					
ARDEX A 46	6 – 7 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 15–20 Minuten	nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen bis 30 mm nach ca. 10 Tagen
ARDEX K 301	5,00 l/ 25 kg Pulver	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 30–45 Minuten	nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Bitte Prospektaussagen beachten.