



panDOMO® PR

Voranstrich und Haftbrücke

- für PANDOMO® Floor, PANDOMO® Wall und PANDOMO® TerrazzoPlus
- verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- lösemittelfrei



Anwendungsbereich

Für den Innenbereich.

Als Grundierung und Haftbrücke zur Aufnahme von PANDOMO® Floor, PANDOMO® TerrazzoPlus sowie PANDOMO® Wall.

Art

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Untergründe

PANDOMO® K1, K3 und PANDOMO® TerrazzoPlus:

Der Untergrund aus Beton oder Zementstrich (Festigkeiten nach den entsprechenden Ö-Normen und Anforderungen) muss trocken, fest und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmitteln, lockeren Oberzonen und Bindemittelanreicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen.

PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein.

Weitere Informationen sowie detaillierte Untergrundanforderungen müssen den entsprechenden technischen Merkblättern von PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1 2.0 oder W3 2.0 entnommen werden.

Verarbeitung

PANDOMO® K1, PANDOMO® K3:

Saubere Gefäße benutzen.

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1 : 3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach Trocknung des ersten Voranstriches, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen, nach ca. 1 - 2 Stunden, erfolgt der zweite Voranstrich mit PANDOMO® PR, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.

PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0:

Bei der Verarbeitung von PANDOMO® W1 2.0 bzw. W3 2.0 ist auf Gipswandbauplatten, Mauerwerk und allen Mischuntergründen zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit PANDOMO® Primer, 1 : 2 mit Wasser verdünnt, zu grundieren.

Verarbeitung unter PANDOMO® TerrazzoPlus:

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1 : 3 verdünnt, vorzustreichen. Bei der Herstellung der Haftschrämme für PANDOMO® TerrazzoPlus muss die Haftschrämme mit PANDOMO® PR vergütet werden. Die Schrämme setzt sich zusammen aus 1 Teil PANDOMO® PR, 1 Teil Wasser, 1 Teil TerrazzoPlus Bindemittel und 1 Teil Sand Korngröße 0-3 mm.

Zu beachten ist

Voranstriche gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. PANDOMO® PR ist bei Temperaturen über +5°C zu verarbeiten. In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

panDOMO® PR

Voranstrich und Haftbrücke

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf	Verbrauch	Anwendungsbereich
	Für den ersten Auftrag, Mischungsverhältnis 1 : 3, werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m ² benötigt.	
	Für den zweiten Auftrag, Mischungsverhältnis 1 : 1, werden ca. 150 g konzentriertes PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m ² benötigt.	unter PANDOMO® Floor
	Für den ersten Auftrag, Mischungsverhältnis 1 : 3, werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m ² benötigt.	
	Zur Herstellung der Haftschlämme unter PANDOMO® TerrazzoPlus werden ca. 300 g PANDOMO® PR und 300 ml Wasser pro m ² benötigt.	unter PANDOMO® TerrazzoPlus
	Bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 2 werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 100 ml Wasser pro m ² benötigt.	unter PANDOMO® Wall

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
GISCODE	D1 = Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Abpackung	Kanister mit 5 kg netto
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.