



---

# panDOMO<sup>®</sup> SP-MS

## Seidenmatt-Siegel

---

Filmbildende, wasserbasierte  
Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung  
Seidenmatt  
Rutschhemmend  
Schmutzabweisend  
Strapazierfähig  
Trittfest

---

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001  
und EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

# panDOMO® SP-MS

## Seidenmatt-Siegel

---

### Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel ist ein Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl, PANDOMO® Impregnation behandelt oder mit PANDOMO® SP-PS wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

Bodenflächen, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl oder PANDOMO® Impregnation behandelt wurden, **müssen zuvor** mit PANDOMO® SP-F Porenfüller grundiert werden.

### Eigenschaften:

- Rutschhemmend
- Schutzfilm vor kurzzeitig einwirkenden Flüssigkeiten
- Trittfest
- Seidenmatt

PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel wirkt schmutzabweisend und verleiht den behandelten Böden ein gleichmäßiges seidenmattes Bild der Oberflächen.

### Verarbeitung:

PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel darf nur auf den ausgehärteten PANDOMO® SP-F Porenfüller (mind. 4 Std. Trocknungszeit bei ca. +20°C) oder auf absolut trockene, mit PANDOMO® SP-PS wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelte Flächen (mind. 12 Std. Trocknungszeit bei ca. +20°C) aufgebracht werden.

PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn mit einem Lammfellwischer (Wischwiesel) aufgetragen.

Die Ersteinpflege erfolgt mit 2-fachem Auftrag. Zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag muss, je nach Trocknungsbedingungen, mindestens eine Wartezeit von ca. 60 Minuten berücksichtigt werden, gemessen bei ca. +20°C Raumtemperatur und bei ca. 60% rF Luftfeuchtigkeit. Luft- und Bodentemperatur sollten während der Verarbeitung mindestens +15°C betragen.

Nicht in das bereits angetrocknete Produkt wischen. Pfützenbildung durch sofortiges Überwischen vermeiden.

### Hinweis:

PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln mischen und nicht für die regelmäßige Unterhaltsreinigung verwenden.

Solange der Schutzfilm noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten oder überwischen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser zu reinigen.

Auf dunklen PANDOMO® Floor Flächen können nach dem ersten Auftrag feine Mattierungsspuren sichtbar sein.

Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des Steinöls, Impregnation bzw. der PU-Versiegelung und der Ersteinpflege, nach ca. 5–7 Tagen (abhängig von klimatischen Bedingungen).

### Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verwendet. Zuerst mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen. PANDOMO® SP-CR verdünnen, ca. 50 ml auf 8 Liter Wasser.

Die Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Weitere Verarbeitungshinweise siehe Technisches Datenblatt.

### Grundreinigung:

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit der regelmäßigen Pflege zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu ist PANDOMO® SP-BC Grundreiniger zu verwenden. Verarbeitungshinweise siehe Technisches Datenblatt.

Nach einer Grundreinigung mit PANDOMO® SP-BC muss eine ausreichend lange Trocknungszeit eingehalten werden. Der Boden muss vor einer Neueinpflege absolut trocken sein. Nach einer Grundreinigung müssen mindestens zwei Aufträge mit PANDOMO® SP-MS vorgenommen werden.

### Allgemeines:

Je mehr der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens!

### Sicherheits- und Entsorgungshinweis:

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit Wasser spülen, auch unter den Augenlidern. Nach Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Zu vermeidende Bedingungen: Nicht Temperaturen über +35°C aussetzen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

GISCODE GE10 = Emulsionen, Dispersionen

---

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

---

<b>Materialbedarf:</b>	25 ml/m <sup>2</sup> je Auftrag
<b>Dichte :</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>ph-Wert:</b>	ca. 8,5
<b>Aussehen:</b>	flüssig-trüb, weißlich
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	vollständig
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+15 °C bis +25 °C Oberflächen- temperatur, FBH rechtzeitig drosseln oder ausschalten
<b>Trocknungszeit:</b>	Griffest nach ca. 30 Minuten  Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach 5–7 Tagen vollbelastbar. Innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.
<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP:</b>	keine
<b>Kennzeichnung nach ADR:</b>	Keine
<b>Abpackung:</b>	5 Liter Kunststoffkanister
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen.  Ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

