LiaTop 38
Normalformatstein

Technische Daten	
Abmessungen (B/L/H)	38 / 30 / 23 cm
Tragende Wandstärke	18 cm
Gewicht pro Stück	ca. 15 kg
Steinbedarf	14,2 Stk/m^2
Dünnbettmörtel	3,3 lt/ m^2 (5 kg/m^2)
Statik	
Steindruckfestigkeit	$\bar{f}_b$ = 4,00 N/mm^2
Druckfestigkeit normiert	f_b = 5,10 N/mm^2
Charakteristische Wanddruckfestikeit mit Dünnbettmörgel	f_k = 2,99 N/mm^2
Wärme- und Brandschutz	
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	U_{mas} = 0,16 W(m^2K)
Feuerwiderstandsklasse (min. einseitig verputzt)	REI 240
Lieferung	
Stück pro Palette	40 Stk
Gesamtgewicht Palette	650 kg

Bei Ausführung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3350 „Tragende Wände, Bemessungen und Konstruktion" zu beachten.
* B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe

Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44
A-6123 Terfens/Tirol

Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144
Fax +43 (0)5242 / 6905-8144
steine@langbau.at

www.langbau.at

Lang produziert in TIROL

IBO - Österreichisches Institut für Bauökologie und -Ökologie 12-3506

CE EN 771-3:2011 1139-CPR-0451/13

Liapor® für gute Ideen

Lang® Das Beste für jeden Bau