

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 034

Produktdatenblatt - August 2023

Produktbeschreibung

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF₅
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WL

Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Anwendungsbereich

Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung speziell für den Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zargen, Drempe, Riegel).

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
80	1200	6000
100	1200	4800
120	1200	4000
140	1200	3400
160	1200	3000
180	1200	2700
200	1200	2400
220	1200	3300
240	1200	3000

- Lieferform: Rollenpakete bzw. Großverpackung (Rollenpakete auf Einwegpalette)
- Verpackung: Schrumpffolie

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 034

Produktdatenblatt - August 2023

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten										Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1											EN 13501-1	
Anwendungstemperatur	-	bis 150										°C	-	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034										W/mK	EN 13162	
Dicke	d	80	100	120	140	160	180	200	220	240	mm	-		
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	m ² K/W	EN 13162		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1											ÖNORM B 8110-7	
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	≥ 5										kPa.s/m ²	EN 29053	AF ₅

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel


www.blauer-engel.de/uz132

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
 Telefon: + 43 4257 3370-0
 Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

