

## Heraklith® BM-Kleber

Produktdatenblatt - Juni 2022

### Produktbeschreibung

- Heraklith BM-Kleber ist ein lösemittelfreier und feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis.



### Anwendungsbereich

Heraklith-BM-Kleber wird zum kraftschlüssigen Verkleben der Längs- und Querstöße der Heraklith-BM-Platten, mit dem Plattenformat 1000 x 600 mm in der Anwendung Holztafelbau, verwendet.

### Verarbeitung

#### Vorbereitung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Verunreinigungen wie z.B. Staub, Trennmittel, Öl sowie lose Partikel sind zu entfernen.

#### Plattenstoßverklebung

Der Klebstoff wird einseitig, direkt auf die Plattenstöße in Form einer mindestens 5 mm dicken Raupe, mittig aufgetragen.

Die Fügeiteile (Plattenstöße) werden direkt nach dem Auftragen zusammengebracht und mit ausreichendem Kontaktdruck zusammengedrückt. Kleber, der durch das Zusammendrücken aus den Stoßfugen quillt, ist umgehend zu entfernen.

Verbrauch: 1 Schlauchbeutel reicht für die Verklebung von ca. 10 m<sup>2</sup> Heraklith BM-Platten.

#### Sicherheitshinweise

Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung tragen.

#### Entsorgung

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.

#### Weitere Hinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

### Produktdaten

Inhalt/Schlauchbeutel

600 ml

Schlauchbeutel/Paket

20

# Heraklith® BM-Kleber

Produktdatenblatt - Juni 2022

## Produktdaten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten
Material (Klebstoff)	Polyurethanbasis
Konsistenz	pastös
Farbe	beige
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Lagerfähigkeit bei +15° bis +25°C im Originalgebinde	9 Monate ab Herstellung bei frostfreier Lagerung
Lösemittelfrei	ja
Anfangsfestigkeit	2 bis 3 Minuten
Aushärtezeit	24 Stunden
Offene Zeit bei +23°C, 50% rel. LF	ca. 20 bis 25 Minuten
Verbrauch (Stoßverklebung)	ca. 60 ml/m <sup>2</sup> (1 Schlauchbeutel für ca. 8 bis 10 m <sup>2</sup> )

### Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

**Knauf Insulation GmbH**  
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz  
 Telefon: + 43 4257 3370-0  
 Telefax: + 43 4257 3370-2300  
[info.at@knaufinsulation.com](mailto:info.at@knaufinsulation.com)

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

