Villasyn

Das Produkt

Voranstrich für Villas Fugenmassen; rasch trocknend,
auf Basis von Polymeren, Kunstharzen und leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen.
Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifiziert.

Produkt-eigenschaften

Villasyn entspricht folgenden Normen und Vorschriften:

- Schweizer SNV 671 625a, SNV 671 610
- ZTV Fug-StB

Villasyn wird für **Villas Fugenmassen** auf Bitumenbasis als Voranstrich empfohlen und erfüllt somit als Teil des Systems alle Anforderungen der entsprechenden Normen und Vorschriften.

Anwendungsbereich

- Fugenverguss (VMX 5)
- Risseverguss (RVS)
- Schienenverguss
- Elastische Belagsdehnfuge (VILLAJOINT EBD)

Verarbeitung

Vor der Aufbringung des Voranstriches muss der Untergrund trocken, sauber und frei von losem Material wie Schmutz, Erde, Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Die Fugen müssen sorgfältig gereinigt werden. Die Temperatur der Fugenflanken muss über + 5 ℃ betragen. Die Anwendung erfolgt durch Sprühen oder Bürsten. Der Verbrauch beträgt ca. 100 ml/m2 Fugenfläche. Die Trockenzeit hängt von den Temperatur- und Witterungsbedingungen ab. Normalerweise beträgt sie ca. 0,5 Stunden, bei niedrigen Temperaturen und Fehlen von Wind bis zu 2 Stunden.
Das Produkt enthält Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technische Daten

Feststoffgehalt	M%	31	SNV 671 907
Flammpunkt, Abel-Pensky	℃	5	DIN 53 213
Trockenzeit	h	0,5	SNV 671 725
Viskosität (Flüssigkeitsgrad)	s	ca. 20 (4 mm ∅) ca. 123 (3 mm ∅)	ISO 2431
Verbrauch je m² Fugenfläche	ca. 100 ml in Kombination mit VMX 5 / RVS		
	ca. 200 ml in Kombination mit Villabod EBD		
Lieferform	Gebinde à 25 Liter in Kombination mit VMX 5 / RVS		
	Gebinde à 10 Liter in Kombination mit Villabod EBD		
Gebinde pro Palette	24 (= 600 Liter) VMX 5 / RVS		
	50 (= 500 Liter) EBD		
Teile-Nr.	180203 (VMX 5 / RVS)		
	102030 (EBD)		

Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.
VILLASYN R010 Stand: Juni 2010-sw

Lagerung

Gebinde vor Feuchtigkeit und Nässe schützen; dicht geschlossen halten; nicht in der prallen Sonne lagern.

Entsorgungs-hinweise

Reste im Gebinde völlig austrocknen lassen
Abfallschlüsselnummer: lösemittelhältiges Produkt: 55 502
ausgetrocknetes Produkt: 55 513

Sicherheits-hinweise

Achtung bei Transport: Gefahrengut nach GGBG.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf den Gebinden.

Villas Austria GmbH
Industriestraße 18 • A-9586 Fürnitz
Tel.: +43 / 4257 / 22 41 - 0 • Fax: +43 / 4257 / 22 41 - 2390
www.villas.at