

Pormex Rapid Plus

Art. Nr.: R6733 (25 l.) / Art. Nr.: R6734 (10 l.)

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Pormex Rapid Plus	Villas Pormex Rapid Plus wird aus ausgewählten Bitumen-sorten und speziellen Kohlenwasserstoffgemischen als Lösungsmittel hergestellt und entspricht gemäß ÖNORM B 3615 der Sorte „Bitumenlösung VR rasch trocknend“.
Lieferform	Gebinde à 25 Liter bzw. 10 Liter
Verbrauch	ca. 300 g/m ² , abhängig vom Untergrund z. B. Rauigkeit ▪ Beton: ca. 0,3 l/m² ▪ Mauerwerk/Putz: ca. 0,3 l/m² ▪ Metall/Blech: ca. 0,2 l/m²
Trockenzeit	Schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 15–45 Minuten bei 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungs-temperatur	> +5 °C Umgebung und Untergrund. Verarbeiten Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Nicht bei Schlechtwetter anwenden, da dies die Trocknung beeinträchtigen könnte.
Anwendungsbereich	Pormex Rapid Plus wird in BMI Villas Abdichtungslösungen gemäß ÖNORM B3691 und ÖNORM B 3692 für die Dach- und Bauwerksabdichtung als Haftgrund für heiß oder kalt erfolgende Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.
Eigenschaftsprofil	▪ Streich-, roll- und spritzfähig ▪ Schnelltrocknend ▪ GISCODE: BBP 30 ▪ Blockiert Staub und Porosität auf Betonoberflächen ▪ Schnelltrocknender Film, klebt nicht ▪ Fördert die Haftung von Polymerbitumenbahnen durch gute Verankerung ▪ Hervorragende Haftung und Penetration auf allen trockenen Betonoberflächen ▪ Tropft nicht bei hohen Temperaturen und ist kältebeständig ▪ Keine öligen Oberflächenrückstände



TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	flüssig
Farbe	schwarz
Haltbarkeit in der geschlossenen Originalverpackung	24 Monate
Trocknungszeit (staubfrei)	15–45 Minuten*

* Die Messungen wurden bei einer Temperatur von 23 °C und 50 % Feuchtigkeit durchgeführt. Die angegebenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Bedingungen der Baustelle (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und Saugfähigkeit der Oberflächen) variieren.

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verlegeart	Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben. Pormex Rapid Plus ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche vollflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht. Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen. Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen. Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Nach Verarbeitung Arbeitsgeräte mittels Terpentin bzw. Terpentinersatz reinigen. Pormex Rapid Plus ist verarbeitungsfertig und soll daher nicht verdünnt werden.
Lagerungshinweise	Pormex Rapid Plus ist kühl (> +5 °C), trocken, feuersicher in gut verschlossenen Gebinden nicht über +30 °C und nicht in der prallen Sonne zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 24 Monate haltbar.
Entsorgungshinweis	Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Abfallschlüsselnummer ÖN S2100, EU Abfallcode EAV-Code: ausgetrocknete Reste 54912 (050117), verarbeitbare Masse 55502 (080111).
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.com/at zur Verfügung. Achtung bei Transport: Gefahrgut nach GGBG. Entzündbares Produkt. Produkt in einem geschlossenen Behälter lagern. VOC-Grenzwert gemäß Richtlinie 2004/42/EG, Anh. II, Kategorie: h, Typ: Lb = 750 g/l. Das Produkt enthält max. 480 g/l. GISCODE: BBP 30

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 06/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 03/2025.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.com/at im Bereich Downloads.