

webertec 911

Bitumenspachtel

Lösemittelhaltige Bitumenspachtelmasse für Reparatur- und Abdichtungsarbeiten im Dachbereich sowie Hoch- und Tiefbau

Anwendungsgebiet

- für Reparatur- und Abdichtarbeiten
- im Hoch- und Tiefbau verwendbar
- beständig gegen viele Säuren und Laugen

Produkteigenschaften

- hoher Haftverbund
- wasserdicht
- witterungsbeständig

Anwendungsgebiet

webertec 911 wird für Reparatur-/Abdichtungsarbeiten eingesetzt, bei denen es auf hohe Wasserdichtigkeit und besondere Witterungsbeständigkeit ankommt, z. B. Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, an Giebeln und Dächern, ferner zum Abdichten von Dachkehlen und Anschlüssen aus Blei und Zink. Zur Beseitigung von Blasen und Beulen an alten Dachpappeneindeckungen und zum Schließen von Rissen.

Produktbeschreibung

webertec 911 ist eine verarbeitungsfertige Abdichtungsmasse.

Zusammensetzung

Bitumen, Lösemittel

Produkteigenschaften

- verarbeitungsfertig
- erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und Laugen
- beständig gegen Witterung, Industriegase und Salzwasser
- haftet auch auf leicht feuchten Untergründen
- für Wand und Boden
- faserverstärkt
- für außen

Technische Werte

Auftragsdicke gesamt max. 10 mm
Verarbeitungstemperatur ca. 1 °C bis ca. 35 °C
Dichte ca. 1,25 kg/dm³
Konsistenz pastös
Trockenrückstand 75 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) ca. 10000
Reiniger / Verdünner Testbenzin

Qualitätssicherung

webertec 911 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Allgemeine Hinweise

- Die Gesamtschichtdicke, der in einem Arbeitsgang aufgetragenen Bitumenspachtelmasse (Dichthaut), sollte 4 mm nicht überschreiten.
- Starke Sonneneinstrahlung fördert die Blasenbildung. Daher wird empfohlen dünnere Schichten aufzutragen und einen Arbeitsgang mehr ausführen. Bei Kälte ist das Produkt vor der Verarbeitung in einem warmen Raum zu lagern.

webertec 911

Bitumenspachtel

- Für Trinkwasserbehälter und Grünfuttersilos nicht geeignet
- Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.
- Oxidationsrückstände des Bitumens reagieren sauer und somit schädigend auf Zinkrinnen. Wir empfehlen diese mit **webertec 905** zu schützen.

Besondere Hinweise

- Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen, Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.
- Staubende Untergründe und Betonflächen mit **weber.tec 902** vorstreichen.

Verarbeitung

- Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Maurerglättkelle. Bei rauen, feuchten Untergründen ist die Masse mittels Kratzspachtelung kräftig einzumassieren.

Reparatur von Blasen und Beulen:

- Blasen an alten Dachpappeneindeckungen in Kreuzform aufschneiden, Enden hochklappen und die eingedrungene Feuchtigkeit mit einem Lappen austrocknen. Dann Blasenraum mit **webertec 911** ausspachteln und Enden wieder zurück in die Masse eindrücken. Danach die reparierte Stelle mit **webertec 911** überspachteln.

Verarbeitungsschritte

-

Verbrauch / Ergiebigkeit

je mm Schichtdicke : ca. 1,25 kg/m²

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Spachtel, Maurerglättkelle

Durchtrocknungszeit:

je nach Witterung, Schichtdicke und Untergrund ca. 5 bis 8 Tage

Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material min. 24 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

| Gebinde | Einheit | VPE / Palette |
|----------|---------|----------------|
| Dose | 1 kg | 4 Stück/Karton |
| Behälter | 6 kg | 90 Stück |
| Behälter | 14 kg | 45 Stück |