BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Polyurethanharz-Beschleuniger

BESCHREIBUNG

Sikafloor®-3000 Snapbooster ist eine Flüssigkeit, die zu Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX hinzugefügt wird, um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen, wobei die Topfzeit nicht beeinträchtigt wird.

ANWENDUNG

- Für die schnelle Verlegung von Sika® ComfortFloor® Systemen in zeitkritischen Objekten
- Für Neubauten und Instandsetzungen geeignet

VORTEILE

- Für Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX anwendbar
- Einfache Handhabung
- Gewohnt lange Verarbeitungszeit
- Sehr schnelle Aushärtung
- Verkürzte Baustellenzeit durch schnelleren Systemaufbau

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Zinnkatalysator und Thiole	
Lieferform	Karton mit 12 Flaschen á 280 g	
Haltbarkeit	12 Monate von Tag der Produktion	
Lagerbedingungen	In original verschlossenen Gebinden, unter trockenen Bedingungen, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Dichte	ca. 1 kg/l	(EN ISO 2811-1)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhältnis	280 g (1 Flasche) zu 20 kg fertig gemischtem Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX geben	
Lufttemperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Untergrundtemperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Topfzeit	Hinweis: Die Zugabe von Sikafloor®-3000 Snapbooster hat keinen Einfluss auf das gemischte Beschichtungsmaterial (Topfzeit siehe technisches Merkblätter Sikafloor®-3000 und Sikafloor®-3000 FX)	

Wartezeit/Überarbeitbarkeit

Wartezeit Überarbeitung von Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX bei Zugabe von Sikafloor®-3000 Snapbooster mit Systemversiegelung Sikafloor®-306 W:

Temperatur	Mindestens
+15 °C	4 Stunden
+20 °C	3 Stunden
+25 °C	2 Stunden

Hinweis: Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbesondere durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WEITERE DOKUMENTE

- Produktdatenblätter von Sikafloor®-3000 bzw. Sikafloor®-3000 FX

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG

MISCHEN

Über- und Unterdosierungen von Sikafloor®-3000 Snapbooster
Überdosierung kann zu einem Verlust der Festigkeit und/oder einer klebrigen Oberflächen führen. Unterdosierung verlängert die Aushärtezeit der Verlaufsbeschichtung.

Unbedingt das Mischverhältnis wie in den Anwendungsinformationen beschrieben beachten.

Verarbeitung bei tiefen Temperaturen
Sikafloor®-3000 Snapbooster ist für den Temperaturbereich von +15 °C bis +25 °C optimiert. Bei tieferen Temperaturen ist eine beschleunigte Verlegung unter Umständen nicht mehr möglich.

Mischverfahren
Sikafloor®-3000 Snapbooster wird Sikafloor®-3000 oder Sikafloor®-3000 FX erst beim Mischvorgang auf der Baustelle zugegeben.
Komp. A kurz aufmischen. Anschließend Komp. B zu Komp. A geben und für 40 Sekunden mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Sikafloor®-3000 Snapbooster dazugeben und nochmals 2 Minuten mischen. Umtopfen und Mischung erneut kurz aufmischen.
Das Einrühren von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at