

# PRODUKTDATENBLATT

## Sikafloor®-18 Pronto

Schnellhärtende PMMA-Versiegelung für abgestreute, befahrbare Beläge



### BESCHREIBUNG

Polymethylmethacrylatbasierte, 3-komponentige (farbige) bzw. 2-komponentige (transparente), schnellhärtende, flexible Versiegelung. Besonders geeignet für Anwendungen im Parkhaus.

### ANWENDUNG

Sikafloor®-18 Pronto ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Versiegelung für eingestreute Schichten im Sikafloor® Pronto Beschichtungssystem zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

### VORTEILE

- Sehr schnelle Aushärtung, auch bei tiefen Temperaturen
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Gute UV-Beständigkeit
- Lösemittelfrei
- Bestandteil der Sikafloor® Pronto Beschichtungssysteme

### ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE

- Kunstharzestrich entsprechend den Anforderungen von EN 13813:2002, Leistungserklärung (DoP) 02 08 01 05 008 0000004 1131, werkseigene Produktionskontrolle nach 0921 im Rahmen der CE-Kennzeichnung, COC-Zulassung 1119 für werkseigene Produktionskontrolle, ausgestattet mit der CE Kennzeichnung
- Schutzschicht für den Oberflächenschutz entsprechend EN 1504-2:2004, Leistungserklärung (DoP) 02 08 01 05 008 0000004 1131, werkseigene Produktionskontrolle nach 0921 im Rahmen der CE-Kennzeichnung, COC-Zulassung 1119 für werkseigene Produktionskontrolle, ausgestattet mit der CE Kennzeichnung
- Grundprüfung nach der „Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (Ausgabe Oktober 2001)
- Als befahrene und mechanisch stark belastbare Versiegelung im OS 10 - System

### PRODUKTINFORMATION

|                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| <b>Zusammensetzung</b> | reaktive Acrylharze   |                        |
| <b>Lieferform</b>      | Komp. A: Sikafloor®-18 Pronto Base (unpigmentiert, mit Füllstoffen) | 25 kg                  |
|                        | Komp. A: Sikafloor®-18 Pronto, pigmentiert                          | 25 kg*                 |
|                        | Komp. B: Sika® Pronto Hardener                                      | 1 kg (Beutel a 0,1 kg) |
|                        | Sika® Pronto Pigment  | 5 kg (Beutel a 0,5 kg) |
|                        | * Mindestabnahmemenge: 300 kg                                       |                        |

|                                   |  |   |             |
|-----------------------------------|--|---|-------------|
| <b>Haltbarkeit</b>                | Vom Tag der Produktion:  |   |             |
|                                   | Komp. A: Sikafloor®-18 Pronto Base, pigmentiert  | 12 Monate   |             |
|                                   | Komp. B: Sika® Pronto Hardener   | 6 Monate  |             |
|                                   | Sikafloor® Pronto Pigment  | 2 Jahre   |             |
| <b>Lagerbedingungen</b>           | In original verschlossenen, unter trockenen Bedingungen, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern. Sika® Pronto Hardener muss vor Hitze, direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden und stoßfrei gelagert werden. |   |             |
| <b>Aussehen/Farbe</b>             | Komp. A: Sikafloor®-18 Pronto Base   | transparent, gräulich, flüssig  |             |
|                                   | Komp. A: Sikafloor®-18 Pronto, pigmentiert   | flüssig, ca. RAL 3020, 4006, 5017, 6024, 7021, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7043, 7044, Weiß, weitere Farbtöne auf Anfrage |             |
|                                   | Sikafloor® Pronto Pigment  | Siehe oben und weitere Farbtöne auf Anfrage   |             |
|                                   | Komp. B: Sika® Pronto Hardener   | weiß, Pulver  |             |
| <b>Dichte</b>                     | ~0,98 kg/l   | (+23°C)   | (DIN 51757) |
| <b>Festkörpergehalt (Gewicht)</b> | ~100%  |   |             |
| <b>Festkörpergehalt (Volumen)</b> | ~100%  |   |             |

## TECHNISCHE INFORMATION

|                                 |                          |                       |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Thermische Beständigkeit</b> | <b>Belastung*</b>        | <b>Trockene Hitze</b> |
|                                 | Permanent                | + 50°C                |
|                                 | Kurzzeitig max. 1 Stunde | + 80°C                |

Kurzzeitige feuchte Hitzebelastung\* bis zu +80°C, wenn die Belastung nur gelegentlich auftritt, wie bspw. beim Dampfreinigen.

\*Ohne gleichzeitige chemische und mechanische Belastung und nur in Kombination mit Sikafloor®-14 / -16 oder -15 / -17 or -32 / -18 Pronto mit einer Schichtdicke von 3-4 mm als Einstreubelag.

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Chemische Beständigkeit</b> | Siehe Chemikalienbeständigkeitsliste |
|--------------------------------|--------------------------------------|

## SYSTEMDATEN

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Systeme</b> | <b>Sikafloor® Pronto RB-58</b><br>Hoch rissüberbrückendes, wasserdichtes System für die Bodenanwendung |
|----------------|--|

## VERARBEITUNGSHINWEISE

|                        |   |                   |                              |                   |
|------------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Mischverhältnis</b> | <b>Sikafloor®-18 Pronto Base + Sika® Pronto Pigment + Sika® Pronto Hardener</b> |                   |                              |                   |
|                        | Komponente A : Sikafloor® Pronto Pigment = 9 : 1 (nach Gewicht)                 |                   |                              |                   |
|                        | <b>Sikafloor®-18 Pronto*</b>  | <b>Temperatur</b> | <b>Sika® Pronto Hardener</b> | <b>Gewichts-%</b> |
|                        | 9 kg  | 0°C               | 540 g                        | 6,0%              |
|                        | 9 kg  | 10°C              | 450 g                        | 5,0%              |
|                        | 9 kg  | 20°C              | 180 g                        | 2,0%              |
| 9 kg                   | 30°C  | 90 g              | 1,0%                         |                   |
|                        |   |                   | <b>Sika® Pronto Pigment</b>  |                   |
|                        |   |                   | 1,0 kg                       |                   |

\*Die Menge an Härterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

Die Zugabemenge des Härterpulvers ist variabel in Abhängigkeit von den Untergrund- und Lufttemperaturen.

**Sikafloor®-18 Pronto, pigmentiert + Sika® Pronto Hardener**

| Temperatur | Sika® Pronto Hardener* |
|------------|------------------------|
| 0°C        | 6,0%                   |
| 10°C       | 5,0%                   |
| 20°C       | 2,0%                   |
| 30°C       | 1,0%                   |

\*Die Menge an Härterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

Die Zugabemenge des Härterpulvers ist variabel in Abhängigkeit von den Untergrund- und Lufttemperaturen.

Das Peroxid-Pulver Sika® Pronto Hardener kann auch unter dem Namen "Perkadox CH-50 X" von Akzo Nobel ([www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)), oder unter "Interox BP-50 FT" von Degussa ([www.degussa.com](http://www.degussa.com)), oder unter "Peroxan BP-Pulver 50 W+" von Pergan GmbH ([www.pergan.com](http://www.pergan.com)) direkt beim Hersteller bezogen werden.

| <b>Verbrauch</b>                           | ~0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> (abhängig vom verwendeten System)  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
|--|---|----------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|--|-----------|-------|-------------|-----------|--|--|
|  | Es handelt sich um ca. Angaben, die bei variierenden Bedingungen wie Porosität, Untergrundrauigkeit, Niveauunterschiede, Materialverlust, etc. abweichen können. Für weitere Informationen bitte folgende Systemdatenblatt beachten: Sikafloor® Pronto RB-58.   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Lufttemperatur</b>                      | mindestens 0°C / maximal +30°C  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>           | maximal 80%   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Taupunkt</b>                            | Vor Betauung schützen.<br>Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. +3°C über der Taupunkttemperatur liegen, da sonst die Gefahr der Kondensation besteht.   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Untergrundtemperatur</b>                | mindestens 0°C / maximal +30°C  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Topfzeit</b>                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0°C</td> <td>~20 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+10°C</td> <td>~20 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>~15 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>~8 Minuten</td> </tr> </tbody> </table>   | Temperatur     | Zeit    | 0°C            | ~20 Minuten | +10°C       | ~20 Minuten | +20°C | ~15 Minuten | +30°C      | ~8 Minuten  | Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen variieren. |           |       |             |           |  |  |
| Temperatur                                 | Zeit  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| 0°C  | ~20 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +10°C                                      | ~20 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +20°C                                      | ~15 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +30°C                                      | ~8 Minuten  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Aushärtezeit</b>                        | Vor der weiteren Bearbeitung Aushärtezeiten beachten:   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur</th> <th>Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0°C</td> <td>~50 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+10°C</td> <td>~50 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>~40 Minuten</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>~30 Minuten</td> </tr> </tbody> </table>  | Temperatur     | Zeit    | 0°C            | ~50 Minuten | +10°C       | ~50 Minuten | +20°C | ~40 Minuten | +30°C      | ~30 Minuten | Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen variieren. |           |       |             |           |  |  |
| Temperatur                                 | Zeit  |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| 0°C  | ~50 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +10°C                                      | ~50 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +20°C                                      | ~40 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +30°C                                      | ~30 Minuten   |                |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| <b>Appliziertes Material Einsatzbereit</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur</th> <th>Begebar</th> <th>Voll belastbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0°C</td> <td>~50 Minuten</td> <td>~2 Stunden</td> </tr> <tr> <td>+10°C</td> <td>~50 Minuten</td> <td>~2 Stunden</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>~40 Minuten</td> <td>~1 Stunde</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>~30 Minuten</td> <td>~1 Stunde</td> </tr> </tbody> </table> | Temperatur     | Begebar | Voll belastbar | 0°C         | ~50 Minuten | ~2 Stunden  | +10°C | ~50 Minuten | ~2 Stunden | +20°C       | ~40 Minuten  | ~1 Stunde | +30°C | ~30 Minuten | ~1 Stunde | Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen variieren. |  |
| Temperatur                                 | Begebar   | Voll belastbar |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| 0°C  | ~50 Minuten   | ~2 Stunden     |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +10°C                                      | ~50 Minuten   | ~2 Stunden     |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +20°C                                      | ~40 Minuten   | ~1 Stunde      |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |
| +30°C                                      | ~30 Minuten   | ~1 Stunde      |         |                |             |             |             |       |             |            |             |  |           |       |             |           |  |  |

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## WEITERE DOKUMENTE

### Untergrund und Vorbereitung

Bitte beachten Sie den Sika Leitfaden: „Sikafloor® Fußböden. Oberflächen beurteilen, vorbereiten und grundieren.“

### Anwendungsanweisung

Bitte beachten Sie die Hinweise in den jeweiligen Produktdatenblättern.

### Instandhaltung

Bitte beachten Sie den Sika Leitfaden: „Sikafloor® Fußböden. Reinigungs und Pflegeanleitung“.

## WICHTIGE HINWEISE

- Sikafloor®-18 Pronto kann auf Asphalt nur im System Skiafloor® Pronto-RB 58 aufgebracht werden.
- Frisch verarbeitetes Sikafloor®-18 Pronto muss mindestens 1 Stunde vor Feuchtigkeit, Kondensation und flüssigem Wasser geschützt werden.
- In geschlossenen Räumen sind Ex-geschützte Maschinen und Geräte einzusetzen.
- Bei der Verarbeitung von Sikafloor®-18 Pronto in geschlossenen Räumen ist für eine gute Be- und Entlüftung zu sorgen. Um eine optimale Aushärtung in geschlossenen Räumen zu gewährleisten, muss die Luft mindestens 7 \* pro Stunde ausgetauscht werden.
- Während Beschichtungs- und Härtingszeiten ist für ausreichend Frischluftzufuhr durch geeignete Belüftungsgeräte (ex-geschützt) zu sorgen.
- Reaktive Acrylharze entwickeln während Applikation und Aushärtung einen charakteristischen Geruch. Währenddessen, sind alle unverpackten Gegenstände, insbesondere Lebensmittel vom Anwendungsbereich fernzuhalten.
- Um eine einheitliche Farbgebung der Bodenfläche zu erzielen, darf nur Sikafloor® Pronto Pigment einer Produktionscharge verwendet werden.
- Unter bestimmten Umständen, z.B. bei Fußbodenheizung in Kombination mit hoher punktueller Last, können Druckstellen in der Fußbodenbeschichtung entstehen.
- Das falsche Einschätzen und Behandeln von Rissen kann sich negativ auf die Lebensdauer auswirken und dass sich diese nach oben durchschlagen.
- Falls bei der Ausführung beheizt werden muss, sollten Geräte verwendet werden, die kein CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O ausstoßen, z.B. einen elektrische Heizlüfter. Sonst wird das Oberflächenfinish negativ beeinflusst.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Zu finden unter [www.sika.at](http://www.sika.at)

### EU-VERORDNUNG 2004 / 42 (DECOPAINT RICHTLINIE)

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA/j Typ sb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010). Der maximale Gehalt von Sikafloor®-18 Pronto im gebrauchsfertigen Zustand ist < 500 g/l VOC.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### ALLGEMEINES

Vor und während der Verarbeitung bis zur Aushärtung von Flüssigkunststoffen ist der Umgang mit siliconhaltigen Stoffen oder anderen reaktionsstörenden Produkten in der Umgebung zu verhindern.

### UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von absandenden Teilen sein. Phenolische oder bituminöse Verunreinigungen stören die Aushärtung und müssen restlos entfernt werden. Gleiches können PCC's oder mit Kunststoffdispersionen modifizierte Estriche und Betone bewirken. Die Haftzugfestigkeit sollte minimal 1,5 N/mm<sup>2</sup> betragen. Das Prüfen des Produktverhalten auf einer Testfläche ist zwingend notwendig um die Verträglichkeit des Untergrundes mit dem Sikafloor Pronto System zu gewährleisten. Jeglicher Staub und brüchiges, loses Material muss mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden.

### MISCHEN

#### Sikafloor®-18 Pronto Base pigmentieren:

Sikafloor®-18 Pronto Base Komponente A maschinell aufrühren. Die vorgegebene Menge Sika® Pronto Pigment, im Verhältnis 1:1 mit Sikafloor®-18 Pronto Komponente A in einem Gefäß mittels Dissolver intensiv, homogen und klumpenfrei zu einer Pigmentpaste mischen. Sikafloor®-18 Pronto im Verhältnis 4:1 mit der Pigmentpaste mischen und mindestens 3 Minuten mischen.

Bsp.: Paste bestehend aus 1 kg Pigment + 1kg Sikafloor®-18 Pronto Base Komponente A mit 8 kg Sikafloor®-18 Pronto Base Komponente A mischen. Anschließend Härterpulver in vorgeschriebenem Mischungsverhältnis zugeben und eine weitere Minute mischen. Komponenten stets abwägen.

**Hinweis:** Sikafloor®-18 Pronto Base eignet sich nicht als unpigmentierte Versiegelung (z.B. auf Colorquarzböden).

#### PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-18 Pronto

Oktober 2022, Version 04.01

020813010020000005

### **Sikafloor®-18 Pronto, pigmentiert:**

Sikafloor®-18 Pronto maschinell aufrühren. Anschließend das Härterpulver im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis zugeben und für eine weitere Minute mischen.

### **Werkzeuge:**

In geschlossenen Räumen sind Ex-geschützte Maschinen und Geräte einzusetzen. Sikafloor®-18 Pronto mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät, oder einem ähnlichem Gerät, kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen (300 - 400 U/min).

### **VERARBEITUNG**

Vor der Verarbeitung muss die Substratfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und der Taupunkt überprüft werden. Außerhalb geschlossener Räume sollte Sikafloor®-18 Pronto während sinkender Temperaturen verarbeitet werden. Bei steigenden Temperaturen, wird die Luftbläschenbildung durch aufsteigende Luft begünstigt.

### **Versiegelung:**

Sikafloor®-18 Pronto wird unmittelbar nach dem Mischen ausgegossen, mit einem Gummischieber gleichmäßig verteilt und sofort mit breiten Walzen im Kreuzgang nachgerollt. Die Arbeiten sind zügig, mit guter Planung durchzuführen. Um Ansätze zu vermeiden ist an die noch nasse Versiegelung anzuarbeiten. Es ist zu vermeiden, dass angemischtes Material längere Zeit im Mischgefäß verbleibt, da aufgrund der starken Reaktionswärme die Verarbeitungszeit deutlich verkürzt wird.

Bei zu geringem Materialverbrauch kann es zu Härterstörungen durch die Unterbrechung der Polymerisation kommen.

### **Werkzeuge:**

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Telefon:  
+4940/5597260, [www.polyplan.com](http://www.polyplan.com).

### **WERKZEUGREINIGUNG**

Alle Werkzeuge sind direkt nach Gebrauch mit Sika Verdünnung C zu reinigen. Vollständig ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

### **UNTERHALT**

Für eine hohe, dauerhafte Oberflächengüte und Erhalt des dekorativen Aussehens von Sikafloor® Pronto Beschichtungssystemen ist regelmäßige Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Schleifende Beanspruchungen können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen. Das Reinigungskonzept ist vom jeweiligen Reinigungsunternehmen auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.

### **LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN**

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

#### **PRODUKTDATENBLATT**

Sikafloor®-18 Pronto  
Oktober 2022, Version 04.01  
020813010020000005

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf [aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html](http://aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html) (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter [www.sika.at/agb](http://www.sika.at/agb).

### Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



### PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-18 Pronto  
Oktober 2022, Version 04.01  
020813010020000005

Sikafloor-18Pronto-de-AT-(10-2022)-4-1.pdf

