

Ampatop® Seal GHS

Schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II) nach ÖNORM B 3661 für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119



- > Verschweißbar mit Quellschweißmittel **Ampacoll® LiquiSeal** und/oder Heißluft
- > Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik
- > Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- > Monolithische TPU-Technologie
- > Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Technische Daten	Wert	Norm
s _D -Wert	0,2m	EN 1931
Gewicht	350g/m ²	EN 1849-2
Brandverhalten	E	EN 13501-1
Reißfestigkeit	längs 350N/5cm quer 380N/5cm	EN 12 311-2/A
Dehnung	längs 50% quer 70%	EN 12 311-2/A
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs 250 quer 240	EN 12 310-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C	
Widerstand gegen Wasserdurchgang ¹	W1+	EN 1928, GHS
Freibewitterungszeit	6 Monate	
Minstdachneigung	3°	
5000-Stunden-Test	bestanden	
Abriebfestigkeit	bestanden	GHS
Hagelbeständigkeit	HW4 bestanden	VKF
Schlagregendichtheit	bestanden	TU Berlin, GHS
Schweisstemperatur	240–280°C	

¹ Test mit destilliertem Wasser (20cm; 24h)

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.



ÖNORM B 3661/4119

Schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119.



Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»



Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090677	Ampatop® Seal GHS 1,5m	1,5m×30m = 45m ²	30 Rollen = 1350m ²
7640442090691	Ampatop® Seal GHS 3,0m	3,0m×20m = 60m ²	30 Rollen = 1800m ²
7640442090714	Ampatop® Seal GHS Jumbo 1,5m	1,5m×400m = 600m ²	1 Rolle = 600m ²
7640442090738	Ampatop® Seal GHS Jumbo 3,0m	3,0m×400m = 1200m ²	1 Rolle = 1200m ²

Systemzubehör



Anwendungsbeispiel



Beachten Sie die Anwendungs-
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebmatrix



Weitere Informationen sowie
detaillierte Unterlagen unter
www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 11.2022

2301AT/DX.YY(VS)1122

