

 Jahr 2025	Produktdatenblatt Pflasterplatte aus Beton Meba Rasengitter 12 cm	 Aussenanlagen Datenblatt Nr. 28
--	--	---

Ebenseer GmbH Loferer Bundesstraße 4, 5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

Eigenschaft	Anforderungen / Anmerkungen				
Ausführung	2-schichtig, Vorsatzdicke ≥ 4 mm				
Steinmaß (exkl. Noppen) und zulässige Abweichungen	GL	595 +/- 3 mm			
	GB	395 +/- 3 mm			
	GD	120 +/- 4 mm			
Fugenbreite	lt. Ö-Norm B2214, siehe Tabelle Seite 2				
Fase	ca. (3+1) x 2 mm				
Sicherheitsnoppe	ca. 5 mm				
Farben	Naturgrau				
Oberflächenverarbeitung	Quarzvorsatz				
Belastbarkeit	bei fachgerechten Einbau über 7,5 to				
Maschinenverlegung	Ja				
Kammeröffnung	ca. 8 x 8 cm				
Grünflächenanteil	ca. 41 %				
Witterungswiderstand	in Anlehnung an Ö-Norm EN 1339, Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D				

Besondere Hinweise:

Spaltzugfestigkeit (Steine) sowie Biegezugfestigkeit (Platten), Abriebwiderstand und Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen, diese sind techn. nicht vermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und Güteeigenschaften von Betonprodukten. Mechanische Beanspruchung, normale Bewitterung und Nutzung sorgen im Normalfall für Abschwächung bzw. ein Verschwinden. Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität von Betonsteinen sind unvermeidbar. Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen natürlicher Rohstoffe und Ausgangsstoffe hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit von Betonsteinpflaster und Platten. Siehe auch VÖB Richtlinie „Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“.

Pflege und Wartung: gemäß FQP „Wartungs- und Pflegeanleitung“, Download unter www.ebenseer.at

Verlegehinweis:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie die ÖNORM B 2214.

Bauphysikalische Angaben:

Materialeigenschaften wie Witterungswiderstand, Maßgenauigkeit, Abschleifverlust in Anlehnung an EN 1338 bzw. EN 1339. Ebenseer Betonprodukte werden fremd- und permanent eigenüberwacht.

Einsatzbereiche:


Der oben näher bezeichnete Betonstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

RiNGB CE	Produktdatenblatt Pflasterplatte aus Beton Meba Rasengitter 12 cm	 EBENSEER Aussenanlagen
Jahr 2025		Datenblatt Nr. 28

Fugenbreite lt. Ö-Norm B2214:

	Fugenbreiten (mm) bei Pflastern
	ungebundene Bauweise
Pflastersteine und Pflasterplatten mit gesägten Seitenflächen oder aus Kunstwerkstein	5-8

grafische Zeichnungen:



Meba 60 x 40 x 12 cm

Humusfüllung:

Humusfüllung in Anlehnung an ÖNORM B 2506
Beispielhaft mit Rasengittersubstrat oder Mischungen mit Sedum-
Pflanzsubstrat.

Bepflanzung:

Saatgutmischungen, aus trockenheitsresistenten und trittfesten Pflanzen.

Sickerleistung:

In Abhängigkeit von: Fugenbreite, Zusammensetzung der Fugenfüllung,
Aufnahmefähigkeit des Bodens und üblicher Verschmutzung:
Langzeitwert von ca. (60 bis 100 l / sek / ha)

Splittfüllung:

Splittfüllungen der Korngröße 2/8mm oder 4/8mm

Sickerleistung:

Laborwerte und Neuerrichtung: Bis 12000 l/sek/ha und mehr.
In Abhängigkeit von: Fugenbreite, Fugenfüllung und Aufnahmefähigkeit
des Bodens und üblicher Verschmutzung:
Langzeitwert von ca. 300 l / sek / ha
(Werte nur gültig für Ökosteinsysteme mit Fugenbreite ab 14mm mit
Splittfüllung!)

Eine Anwendung von Tausalz kann Pflanzen und Mikroorganismen in Öko-Steinen schädigen!

Fehler und Irrtümer vorbehalten!
Bildproportionen sind nicht Maßstabgetreu!