Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI JURA KLIMAPUTZ 0,8 MM

Art.Nr.: 1175, 1185

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Weißer Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz**

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Für die Verwendung unter Fliesen geeignet.

Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer weißer Kalk-Maschinenputz mit Weißzementanteil. Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 11 kg/m²/cm
Auftragsstärke	Decke: mind. 8 mm
	Wand: mind. 10 mm
Wasserbedarf	ca. 11 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	≥ 2,5 N/mm²
Biegezugfestigkeit	ca. 1 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.200 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl µ	ca. 8
Wärmeleitzahl λ	0,33 W/(m·K)

Normen:
Europäische Norm EN 13914-2, Europäische Norm EN 998-1 (LW - CS II), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Folgende zusätzliche Maßnahmen können gemäß Anwendungstabellen (ÖNORM B 3346 und ÖAP VAR VII) erforderlich sein:

Mauer- und Hohlziegel	Nicht erforderlich
Porenbetonsteine	Vornässen
Kalksandstein-Steine	Vornässen und PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage)
Beton, Leichtbeton	Haftbrücke (PROFI Putzkontakt oder PROFI Haftmörtel 0,6 mm)
Holzspan-Mantelsteine	Nicht erforderlich

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Holzspan-Dämmplatten (einschichtig)	Nicht erforderlich, aufgespachteltes Textilgitter
Holzspan-Dämmplatten (zwei- oder dreischichtig)	PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes Textilglasgitter
Holzwolle-Dämmplatten (einschichtig)	Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter
Holzwolle-Dämmplatten (zwei- oder dreischichtig)	Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter
Holzwolle-Einschicht- oder Mehrschicht-Dämmplatten (Leichtbaukonstruktion)	Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter

Verarbeitung:
Putzmaschine

Arbeitstechnik:
Nach dem Aufspritzen wird mit der H-Kardätsche eingeebnet, nach dem Ansteifen werden Unebenheiten ausgebessert („Schneiden").
Am nächsten Tag (witterungs- und putzgrundabhängig) wird eine dünne Schicht aufgetragen und verrieben.

Hinweise:
Standard-Oberflächenqualität entspricht **Q2**.
Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten (z. B. Maler) muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen.
Achten Sie darauf, dass **kein** Gips für die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wird.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
1175	Silo
1185	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:
Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.