# **Technisches Datenblatt**

#### **Profibaustoffe Austria GmbH**



Art.Nr.: 1900, 1910

# Stand: 04.11.2019

# **PROFI GRUNDPUTZ 4 MM**

Produkt: Händischer Kalk-Zement-Grundputz für innen und außen

**Anwendung:** Grundputz für innen und außen, für alle Oberputze.

**Eigenschaften:** Händisch verarbeitbarer Grundputz (bis Beanspruchungsgruppe W4).

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

**Technische Daten:** 

<u>Materialverbrauch</u> ca. 15 kg/m²/cm

<u>Auftragsstärke</u> Außen Decke: mind. 10 mm

Außen Wand: mind. 15 mm Innen Decke: mind. 8 mm Innen Wand: mind. 10 mm

<u>Wasserbedarf</u> ca. 5,5–6 Liter reines Wasser/Sack

<u>Druckfestigkeit</u> > 6 N/mm²

<u>Biegezugfestigkeit</u> > 2 N/mm²

<u>Trockenrohdichte</u> ca. 1.900 kg/m³

Diffusionswiderstandszahl  $\mu$  ca. 20

Wärmeleitzahl λ 0,82 W/(m⋅K)

# Normen:

Europäische Norm EN 13914-1, Europäische Norm EN 13914-2, Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS III), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

# Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

# **Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Folgende zusätzliche Maßnahmen können gemäß Anwendungstabellen (ÖNORM B 3346 und ÖAP VAR VII) erforderlich sein:

Mauer- und Hohlziegel Innen: Nicht erforderlich

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage), bei hochwärmedämmenden Baustoffen ( $\lambda$ -Wert < 0,13 W/(m·K)) ist eine Putzarmierung auszuführen

# **Technisches Datenblatt**

#### Profibaustoffe Austria GmbH



<u>Porenbetonsteine</u> Innen: Vornässen

Außen: Vornässen und PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage), bei hochwärmedämmenden Baustoffen ( $\lambda$ -Wert < 0,13 W/(m·K)) ist eine

Putzarmierung auszuführen

<u>Kalksandstein-Steine</u> Innen: Vornässen und PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage)

Außen: Vornässen und PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage) und

aufgespachteltes Textilglasgitter

Beton, Leichtbeton Innen & Außen: Haftvermittler (z. B. PROFI Haftmörtel 0,6 mm) und

gegebenenfalls Putzarmierung

<u>Holzspan-Mantelsteine</u> Innen: Nicht erforderlich

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) oder gegebenenfalls

Putzarmierung

Holzspan-Dämmplatten

(einschichtig)

Innen: Nicht erforderlich und aufgespachteltes Textilglasgitter

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes

Textilglasgitter

<u>Holzspan-Dämmplatten</u>

(zwei- oder dreischichtig)

Innen & Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und

aufgespachteltes Textilglasgitter

Holzwolle-Dämmplatten

(einschichtig)

Innen: Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes

Textilglasgitter oder armierter Vorspritzer

<u>Holzwolle-Dämmplatten</u>

(zwei- oder dreischichtig)

Innen: Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes

Textilglasgitter

Holzwolle-Einschicht- oder

Mehrschicht-Dämmplatten (Leichtbaukonstruktion)

Innen: Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter

Außen: PROFI Spritzer (Standzeit mind. 2 Wochen) und aufgespachteltes

Textilglasgitter oder armierter Vorspritzer

# Verarbeitung:

Durchlaufmischer, Freifallmischer

#### Anmischen:

Beim Anmischen mit dem Freifallmischer ist der gesamte Sackinhalt zu verwenden und eine Mischzeit von 3–5 Minuten einzuhalten.

# Arbeitstechnik:

Vor der Verarbeitung ausreichend vornässen. PROFI Grundputz 4 mm mit der Kelle anwerfen und anschließend abziehen. In einem Arbeitsgang können bis zu 3 cm aufgebracht werden.

# **Technisches Datenblatt**



#### **Profibaustoffe Austria GmbH**

#### Hinweise:

Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen.

Achten Sie darauf, dass kein Gips für die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wird.

# Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

# Lieferform:

<u>Artikelnummer</u> <u>Lieferform</u>

1900 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

1910 Silo

### Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

# **Entsorgung:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

# Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).