Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Art.Nr.: 2850

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Kalk-Zement-Haftmörtel für innen und außen**

Anwendung: Als Haftvermittler zwischen Kalk-Zement-Putzen und glatten Putzgründen (z. B. Beton). Zum Einbetten eines Armierungsgewebes. Zum Sanieren von Rissen auf mineralischen Putzgründen.

Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung, hohe Elastizität, mineralisch gebunden.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 5 kg/m²
Auftragsstärke	3–6 mm
Wasserbedarf	ca. 8 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	> 6 N/mm²
Biegezugfestigkeit	> 2 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.500 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 20
Wärmeleitzahl λ	0,61 W/(m·K)

Normen:
Europäische Norm EN 998-1 (CS IV), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Anstriche oder Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen.
Absandende, mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFI Tiefengrund vorzubehandeln.

Verarbeitung:
Freifallmischer, Quirl, Durchlaufmischer

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:

Als Haftvermittler:

PROFI Haftmörtel 0,6 mm wird mit der Zahnspachtel waagrecht aufgezogen und der nachfolgende Putz untergrundbedingt „frisch auf frisch" oder nach ca. 1 Tag Standzeit aufgebracht.

Zur Sanierung von mineralischen Putzen:

Ein aufgespachteltes Textilglasgitter (Maschenweite mind. 3 x 3 mm) wird in PROFI Haftmörtel 0,6 mm mittig eingebettet.
Die Standzeit der Armierungsschicht beträgt mind. 1 Woche.
Die entsprechenden Anforderungen sind den Anwendungstabellen der ÖNORM B 3346 bzw. der ÖAP-Verarbeitungsrichtlinie zu entnehmen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
2850	Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.