Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI NATURFEIN 0,6 MM

Art.Nr.: 2520

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Naturweißer Kalkfeinputz für innen und außen**

Anwendung: Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.

Eigenschaften: Naturweißer, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, geringer Weißzementanteil, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 4 kg/m²/3 mm
Schichtdicke	mind. 3 mm
Wasserbedarf	ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	> 2 N/mm²
Biegezugfestigkeit	> 0,5 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.500 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 12
Wärmeleitzahl λ	0,61 W/(m·K)

Normen:
Europäische Norm EN 998-1 (GP - CS II), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Nicht bei heißer Witterung oder Zugluft verarbeiten.

Untergrund:
Geeignete Untergründe:
Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputze und Sanierputze

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Bei saugendem Unterputz ist vor dem Auftragen von PROFI Naturfein 0,6 mm vorzunässen.
Stark saugende Untergründe (wie z. B. Perlite- oder EPS-Dämmputze) sind am Vortag vorzunässen und vor Arbeitsbeginn nochmals leicht zu besprühen.

Verarbeitung:
Durchlaufmischer, Freifallmischer

Anmischen:
Den gesamten Sackinhalt ca. 3 Minuten lang anmischen.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:

PROFI Naturfein 0,6 mm wird mit dem Stahlbrett (Hobel) aufgezogen, oder mit der Kelle angeworfen und plangezogen. Nach leichtem Ansteifen wird mit dem Schwammbrett, Gummibrett oder Styroporhobel verrieben bzw. strukturiert.

Damit keine Strukturunterschiede entstehen, sollten Sie zusammenhängende Putzflächen immer in einem Arbeitsgang herstellen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
2520	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.