Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ

Art.Nr.: 3660

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Händischer naturweißer Kalkfeinputz**

Anwendung: Für innen und außen, auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und WTA Sanierputzen.

Eigenschaften: Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel, geringer Weißzementanteil

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 4 kg/m²/3 mm
Auftragsstärke	mind. 3 mm
Wasserbedarf	ca. 10,5 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	≥ 1 N/mm²
Trockenrohdichte	< 1.600 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 12
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,7 W/(m·K)

Normen:
Europäische Norm EN 998-1 (R - CS II), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Verputzen ist generell unzulässig bei einer Luft-, Material- und Untergrundtemperatur von unter + 5 °C.

Verarbeitung:
Durchlaufmischer, Freifallmischer

Anmischen:
Mit sauberem Wasser ca. 3 Minuten anmischen.

Arbeitstechnik:
Die Standzeiten des zweilagigen PROFI Poretec-Saniersystems müssen genau eingehalten werden: 1 Tag pro mm Auftragsstärke (Vorsicht bei niedrigen Temperaturen und Mehrstärken). Die zweite Lage Sanierputz ist waagrecht gut aufzurauen.

PROFI Poretec Sanierfeinputz wird mit dem Hobel aufgezogen (Putzdicke mind. 3 mm) und anschließend verrieben.

Vor Aufbringen eines Anstrichs ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten.
Nachfolgende Anstriche müssen gemäß WTA-Richtlinien hoch diffusionsoffen sein und folgende Anforderung erfüllen:
μ . s < 0,20 m

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
3660	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:
Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.