Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI TRASSRANDSTEINFUGE

Art.Nr.: 2452

Stand: 11.05.2022

Produkt: **Trasshältiger, standfester Fugenmörtel**

Anwendung: Zur Verfugung von Randsteinen, Pflastersteinen und Leistensteinen.

Eigenschaften: Standfester Spezialfugenmörtel, frostbeständig, schwindarm, sehr hohe Flankenhaftung.

Zusammensetzung: Trass, Zement, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 2 kg/l Fugenraum
Festigkeitsklasse	DC 25/30
Bezeichnung lt. ÖBV-Richtlinie Trockenbeton	DC25/30 / XF2 / XW2 / GK2
Schichtdicke	mind. 5 – max. 30 mm
Wasserbedarf	ca. 3,5–4 Liter reines Wasser/Sack
Trockenrohdichte	ca. 2.000 kg/m³

Normen:
i.A. ÖNORM B 4710-1

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Bei Frostgefahr darf das Material nicht verarbeitet werden.
Der frische Mörtel ist vor Regeneinwirkung zu schützen.

Untergrund:
Die Fugen müssen frei von Verunreinigungen und losen bzw. lockeren Teilen sowie staubfrei sein.

Steine mit gesägten Seitenflächen müssen gemäß ÖNORM B 3108 vorbehandelt werden.

Bei saugenden Untergründen ist vorzunässen (ohne Bildung eines Wasserfilms).

Verarbeitung:
Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Quirl

Anmischen:
Sackinhalt mit Zwangs- oder Durchlaufmischer, bzw. mit dem Quirl anmischen.
Ein Beimischen von Zusätzen ist nicht zulässig.

Arbeitstechnik:
Nach dem Einbringen in die Fuge, leicht verdichten. Oberfläche glätten, danach überschüssiges Material entfernen. Nach Ansteifen des Mörtels die Fuge mit einem Schwamm nachreinigen.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Für die Verarbeitung von PROFI Trassrandsteinfuge ist sinngemäß die ÖNORM B 4710-1 anzuwenden.
Das Material kann nicht mit fließfähiger Konsistenz verarbeitet werden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
2452	Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette

Lagerung:
Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.