Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM

Art.Nr.: 1350, 1360

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Gips-Kalk-Maschinenputz für innen**

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt anwendbar.

Eigenschaften: Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Glätten. Ideal als Untergrund zum Malen und Tapezieren.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 11 kg/m²/cm
Schichtdicke	Decke: mind. 8 mm
	Wand: mind. 10 mm
Wasserbedarf	ca. 13 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit	> 2 N/mm²
Biegezugfestigkeit	> 1 N/mm²
Trockenrohdichte	ca. 1.300 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 11
Wärmeleitzahl λ	0,47 W/(m·K)

Normen:
Europäische Norm EN 13279-1 (B2/50/2), ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Folgende zusätzliche Maßnahmen können gemäß Anwendungstabellen (ÖNORM B 3346 und ÖAP VAR VII) erforderlich sein:

Mauer- und Hohlziegel	Nicht erforderlich (bei Bedarf Grundierung z. B. PROFI Aufbrennsperre)
Porenbetonsteine und Kalksandstein-Steine	Grundierung (z. B. PROFI Aufbrennsperre)
Beton, Leichtbeton	Haftbrücke (z. B. PROFI Putzkontakt)
Holzspan-Mantelsteine	Nicht erforderlich

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Holzspan-Dämmplatten (einschichtig)	Bei Plattendicke > 5 cm ist ein PROFI Spritzer erforderlich (Standzeit mind. 3 Wochen)
Holzspan-Dämmplatten (zwei- oder dreischichtig)	Eingelegte PROFI Putzarmierung (Maschenweite ca. 9 x 9 mm)
Holzwolle-Dämmplatten (einschichtig)	Bei Plattendicke > 5 cm ist ein PROFI Spritzer erforderlich (Standzeit mind. 3 Wochen)
Holzwolle-Dämmplatten (zwei- oder dreischichtig)	Eingelegte PROFI Putzarmierung (Maschenweite ca. 9 x 9 mm)
Holzwolle-Einschicht- oder Mehrschicht-Dämmplatten (Leichtbaukonstruktion)	Eingelegte PROFI Putzarmierung (Maschenweite ca. 9 x 9 mm) im Wandbereich, aufgespachteltes Textilgitter im Deckenbereich

Verarbeitung:
Putzmaschine

Anmischen:
Mit allen üblichen Putzmaschinen.

Arbeitstechnik:
Nach dem Aufspritzen wird mit der H-Kardätsche eingeebnet, nach dem Ansteifen werden Unebenheiten ausgebessert („Schneiden“). Anschließend wird die Oberfläche aufgefilzt und geglättet. Die Verarbeitung darf ausschließlich einlagig („frisch auf frisch“) erfolgen. Es ist für ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen, um die Bildung einer schlecht saugenden, glasigen Oberfläche (Sinterhaut) zu vermeiden.

Hinweise:
Standard-Oberflächenqualität entspricht Q2. Bei Bodenflächen mit Abläufen im Nutzungsbereich (z.B. niveaugleiche Duschtassen), ist auch im Wohnbereich die Beanspruchungsgruppe W4 gegeben. In diesem Fall dürfen keine Gipsputze verwendet werden. Wandheizungen dürfen bei Gipsputzen eine Vorlauftemperatur von max. + 40 °C aufweisen. Vorsicht vor nachträglicher Durchfeuchtung des Putzes, z.B. durch Einbringung des Estrichs. Es ist darauf zu achten, dass kein Zement für die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wird.

Zertifikate:

Das Produkt ist mit dem IBO-Zertifikat ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet. Für den Energieausweis der NÖ-Wohnbauförderung kann auf Basis der Nachhaltigkeit ein Zusatzpunkt lukriert werden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
1350	Silo
1360	Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lagerung:
Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.