Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PUTZTRÄGERPLATTE PAROC FAS 2CC

Art.Nr.: 8983ff

Stand: 27.02.2020

Produkt: **Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 034, im Format 80 x 62,5 cm**

Anwendung: Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir PROFI Silikat- oder Silkonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.

Eigenschaften: Hochverdichtete, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit Haftbeschichtung und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ= ca. 0,034 W/m K). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 10.

Technische Daten:

Wärmeleitzahl λ	ca. 0,036 W/(m·K)
Geprüft nach	ÖNORM EN 13162
Fassadendämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Brandverhalten	A1 (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	80 x 62,5 cm
Plattenstärke	4–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
Wasserdampfdiffusion	μ = 1
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Normen:
Europäisch technische Zulassung ETAG 004, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. zu schützen, zum Beispiel mittels Fassadenschutznetz.
Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig und entsprechend den Ebenheitstoleranzen der ÖNORM DIN 18202 beschaffen sein.

Arbeitstechnik:
Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der ÖNORM B 6400-1, den ebenfalls auf unserer Homepage verfügbaren PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien, sowie den Richtlinien der Güteschutzgemeinschaft-WDVS.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Für das PROFI Steinwolle-Wärmedämm-Verbundsystem muss zur Verklebung der Platten und die Herstellung des Unterputzes (inkl. Ausgleichsschicht) PROFI Dickschichtklebespachtel oder PROFI Klebespachtel LIGHT AIR verwendet werden. Diese Komponenten sind gemäß ETA-04/ 0107 im System geprüft.
Die Verdübelung der Dämmplatten muss im W-Schema erfolgen.

Als Oberputze eignen sich PROFI Silikat-, PROFI Silikonharz- und PROFI Anti-Aging Putz.
Wegen der sehr guten Wasserdampfdiffusion der Dämmplatten, empfehlen wir keinen Kunstharzputz zu verwenden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
8983	Dämmstoffdicke: 12 cm (2 Stk./Pkg.)
8984	Dämmstoffdicke: 14 cm (2 Stk./Pkg.)
8986	Dämmstoffdicke: 16 cm (2 Stk./Pkg.)
8988	Dämmstoffdicke: 18 cm (2 Stk./Pkg.)
8991	Dämmstoffdicke: 20 cm (1 Stk./Pkg.)
8994	Dämmstoffdicke: 4 cm (6 Stk./Pkg.)
8995	Dämmstoffdicke: 5 cm (4 Stk./Pkg.)
8996	Dämmstoffdicke: 6 cm (4 Stk./Pkg.)
8998	Dämmstoffdicke: 8 cm (3 Stk./Pkg.)
8999	Dämmstoffdicke: 10 cm (2 Stk./Pkg.)

Systemklassen:
4–10 cm – Systemklasse 2
≥ 12 cm – Systemklasse 1
4–10 cm – Systemklasse 3 – bei oberflächennah versenkter Dübelmontage
12–14 cm – Systemklasse 2 – bei oberflächennah versenkter Dübelmontage
16–20 cm – Systemklasse 1 – bei oberflächennah versenkter Dübelmontage

Lagerung:
Geschützt vor Feuchtigkeit und Beschädigung.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.