Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI B1 PISTOLENSCHAUM

Art.Nr.: 7811

Stand: 27.02.2020

Produkt: **PU-Schaum zum Schließen von Fugen im WDVS**

Anwendung: Zum Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, zum Hinterfüllen von Hohlräumen im WDVS und zum Kleben der Dämmplatten auf kritischen Untergründen, wie Blech oder Kunststoff.

Neben dem Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, wird PROFI B1 Pistolenschaum auf für das Kleben von Dämmplatten auf Untergründen wie Blech oder Kunststoff verwendet.

Eigenschaften: Einkomponentiger, schwer brennbarer (B1) PU-Schaum.

Zusammensetzung: Grauer Polyurethanschaum aus der Aerosoldose

Technische Daten:

Wärmeleitzahl λ	ca. 0,035 W/(m·K)
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102-1
Abtropfverhalten	nicht brennend abtropfend
Treibmittelbasis	HFCKW-frei
Ausbeute freigeschäumt	≤ 45 Liter pro 750 ml-Dose
Schneidbar	ca. 40 Minute(n)
Belastbar	nach ca. 3 Stunde(n)

Normen:
DIN 4102-1, ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 10 °C und unter + 25 °C betragen.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Dieser PU-Schaum haftet nicht auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Ölen und Fetten.

Die Haftflächen müssen sauber und trennmittelfrei sein.

Arbeitstechnik:
Die Dose ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Nach dem Schäumen sollte der Schaum nochmals mit Wasser besprüht werden. Damit wird die Reaktion beschleunigt und eine optimale Durchhärtung erreicht.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Niemals über + 50 °C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen im Wasserbad abkühlen. Aerosol nicht einatmen und bei der Verarbeitung Handschuhe tragen.

Beim Verkleben von Dämmplatten auf kritischen Untergründen sind Abreißproben durchzuführen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7811	Dose 750 ml (12 Stk./Karton)

Lagerung:
Trocken, bei max. + 20 °C bis 15 Monate lagerbar. Höhere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.