

SSZ 25/38/24.9

Verfüllziegel

$U_{MAS} = 2,05$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	563
Bezeichnung	SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel
Mauersystem	Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 23,8
Stück je Palette	60
Stück	10,5 Stk./m ² bzw. 42 Stk./m ³
Dünnbettmörtel	ca. 2,50 l/m ²
Betonbedarf	ca. 120 l/m ²




Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	12,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,36	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	16,08	kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt, Lagerfuge 1 mm dick

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 12,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 2,05 W/m²K unverputzt

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2023

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	2,05	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,785	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt*	62	dB

* Schallschutz laut Messung, Verfüllbeton Güte C16/20 F52, GK8, 1.965 kg/m³ (1.8 cm je Seite), Wandgewicht unverputzt 445 kg, Wandgewicht verputzt 500 kg