Meinl Hält & Bleibt

Ausgabe 2023-04 (005-05-2016)

Artikelnummer 01022-01023

600 ml Dose

440 ml Dose ohne Abbildung

Produktbeschreibung

Meinl Hält & Bleibt ist ein klimafreundlicher, schnellhärtender 2-Komponenten Polyurethanschaum.

Empfiehlt sich auch für den Einsatz in Klimabündnis-Gemeinden.

Anwendungsbeispiele

- Zum Montieren von Fensterbänken, Rollladenkästen, Türzargen und Tritt- und Setzstufen auf Betonstiegen etc.
- Universell zum Montieren, Isolieren, Dämmen, Füllen etc.
- Zum Ausfüllen von Hohlräumen auch mit größerem Volumen.
- Zum Ausschäumen von Brausetassen und Badewannen.

Vorteile

- schnellhärtend und nachdruckfrei
- härtet auch ohne Umgebungsfeuchtigkeit aus
- alterungsbeständig, unverrottbar (jedoch nicht UV-beständig)
- wärme- und schalldämmend,
  beste Schalldämmung 61 dB
- wasserabweisend
- überwiegend geschlossenzellig und schrumpffrei
- haftet ausgezeichnet auf Beton, Ziegel, Putz, Styropor, Hart-PVC u.v.m. (ausgenommen z.B. PTFE, Silikon, PE, PP u. ä.)
- nach dem Aushärten kann man den Schaum mechanisch bearbeiten (schneiden, schleifen, bohren), überputzen, überkleben sowie überstreichen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

2K-PU-Systeme entwickeln beim Mischen Reaktionswärme. Deshalb nicht in Betrieb nehmen, wenn Dose wärmer als 25 °C ist (eventuell mit Wasser kühlen). Bei Nichtentnahme des gemischten Schaumes kann sich die Dose auf über 50 °C erhitzen - Berstgefahr!
Untergrund soll trocken und frei von losen Teilen bzw. Trennmittel (wie Fett etc.) sein. Eisenteile müssen mit einem Grundieranstrich versehen sein. Die Umgebung der Schäumstelle gegen mögliche Verschmutzung abdecken (Klebeband). Frischen Schaum nicht berühren! Nach dem Erhärten ist nur noch eine mechanische Entfernung möglich. (Ausgehärteter Schaum auf menschlicher Haut wird nach 1-2 Tagen von selbst abgestoßen).

Hinweise bei der Türzargenmontage: Vor der Montage müssen die Türzargen akklimatisiert werden. Zargen aus Holzwerkstoffen sind feuchtigkeitsempfindlich und können sich bei Nichtbeachtung der Vorgaben des Herstellers verformen. Bei der Montage und während der Aushärtezeit des Schaumes muss die relative Luftfeuchtigkeit unter 60 % betragen. Bei einer Fugenbreite von mehr als 15 mm wird empfohlen, die Fugenbreite beispielsweise durch das Einsetzen einer Aufdoppelung zu verringern. Dies gilt insbesondere bei besonders breiten, hohen und/oder schweren Türen, bei oberflächenbündigen Türen, sowie bei Türen mit Sichtfugen. Die Montagehinweise des Zargenherstellers sind unbedingt zu beachten. Es gelten die Anforderungen der ÖNORM B 5335.

Guter Tipp!

Verunreinigungen (frische Schaumspritzer) sofort mit Meinl Reinigungstüchern entfernen.
Die Reinigungstücher sind hochwirksam und universell einsetzbar (auch auf lackierten Oberflächen).

Einfache Handhabung

Ventilschutzkappe abnehmen und Adapter aufschrauben. Drehscheibe am Dosenboden ca. 6 x nach rechts drehen. Dadurch wird Innenbehälter mit Komponente B geöffnet. Dose kräftig (ca. 20 x) schütteln damit sich die Komponenten A + B gut vermischen. Zur Kontrolle: Schaum muss gleichmäßig grün eingefärbt sein, sonst Punkt 2 + 3 wiederholen. Sparsam schäumen! (Schaumausdehnung bis auf das dreifache Volumen bedenken!)
Achtung: Nach Aktivierung der 2. Komponente binnen 5-8 min verarbeiten, sonst erfolgt Schaumaushärtung in der Dose.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	ab +10 °C bis + 35 °C Umgebungstemperatur möglich	
Doseninhaltstemperatur:	mind. +10 °C bis +25 °C (ideal +20 °C), Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C, kurzfristig auch bis +120 °C	
Klebfreiheit:	nach ca. 7 - 10 Min. (T=20 °C, RF=65 %)	
Schneidbar:	nach ca. 20 - 25 Min. (Ø=2cm, T=20 °C, RF=60 %)	
Brandstoffklasse:	B3	DIN 4102, Teil 1
Rohdichte SKZ-Methode:	30 - 40 kg/m³	
Wasseraufnahme:	0,25 % Vol.	DIN 53428
Wasserdampfdurchlässigkeit:	50 - 60 g/m²/Tag	DIN 53429
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung:	9 - 14 N/cm²	DIN 53421
Zugfestigkeit:	20 - 30 N/cm²	DIN 53430
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/m·K	DIN 56612

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle übergeben (gem. ÖNORM S2100).
Abfallschlüsselnummer: 59803: Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten
Europäischer Abfallkatalog:
15 01 10: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung: Nicht völlig restentleerte Behälter Sonderabfallsammler übergeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Lagerung

Unbedingt stehend und kühl lagern, ansonsten kann Ventil verkleben!
Bei Lagerung über 20 °C verkürzt sich die Haltbarkeit.

Verpackung / Verbrauch

Art. Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01022	grün	440 ml/Dosen	12 Dosen	624 Dosen
1 Dose ergibt freigeschäumt ca. 13 Liter Schaum. Reicht z. B. für ca. 2 Holztürzargen.				
01023	grün	600 ml/Dosen	12 Dosen	624 Dosen
1 Dose ergibt freigeschäumt ca. 18 Liter Schaum. Reicht z. B. für ca. 3 Holztürzargen.				

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at