



Ausgabe 2020-10 (002-30-07-14)

Meinl Vorlegeband PE-J

Artikelnummern siehe Seite 3

Produktbeschreibung

Meinl Vorlegeband PE-J ist ein weicher, einseitig selbstklebender, geschlossenzelliger PE-Schaum mit glatter Oberfläche.

Anwendungsbeispiele

- Als vielseitiges Dichtungs- und Hinterfüllmaterial im Holz-, Kunststoff- und Metallbau einsetzbar.
- Als Vorlegeband für Verglasungen.

Vorteile

- chemisch neutral
- alterungsbeständig
- praktisch unverrottbar
- feuchtigkeitsunempfindlich
- mit Abdeckfolie
- geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.co.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Meinel Vorlegeband PE-J abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden und aufkleben.

Technische Daten

Klebstoff:	Hot-Melt auf Kautschukbasis		
Abdeckmaterial:	PE-Silikonfolie		
Klebkraft:	Materialbruch		DIN EN 1939
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis +80 °C		
Schwitzwasserbeständigkeit:	sehr gut		
Schaumdaten:			
Raumgewicht:	ca. 30 kg/m ³		ISO 845
Zugfestigkeit:	längs	325 kPa	ISO 1926
	quer	220 kPa	
Bruchdehnung:	längs	125 %	ISO 1926
	quer	115 %	
Stauchhärte bei			
50 % Stauchung:	98 kPa		ISO 844
Druckverformungsrest:	20 % (0,5 h nach Entlastung)		ISO 1856-C
25 % / 22 h bei 23°C	12 % (24 h nach Entlastung)		
Wasseraufnahme (7 d):	< 1 Vol. %		

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Trocken lagern.

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Stärke	Breite	Farbe	Rollenlänge	VE
51265	2 mm	12 mm	anthrazit	20 lfm	25 Rollen
51269	4 mm	15 mm	anthrazit	10 lfm	20 Rollen
51285	2 mm	9 mm	anthrazit	20 lfm	33 Rollen
51286	8 mm	15 mm	anthrazit	10 lfm	20 Rollen
51287	3 mm	19 mm	anthrazit	20 lfm	16 Rollen
51288	5 mm	19 mm	anthrazit	10 lfm	16 Rollen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.co.at, fuge@meinel.co.at

Lieferbare Farben: weiß, anthrazit

Andere Abmessungen auf Anfrage:

Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm

Breiten: ab 5 bis 960 mm

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.co.at, fuge@meinel.co.at