



Füll- und Flächenspachtel für glatte Oberflächen und zum Ausbessern vor einem Anstrich mit Luno Lehm-Farbe

Einsatzgebiete:

- Füll- und Flächenspachtel auf **Clima Redboard-** und **Pura Mineraleämmplatten** und anderen ausreichend glatten Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc.
- für vollflächige Spachtellagen und zum Ausspachteln von Fugen, Fehlstellen und Löchern
- für den ökologischen Trockenbau

Eigenschaften:

- leichte Verarbeitung, geschmeidig zu glätten
- diffusionsoffen und feuchteregulierend
- gute Füllkraft, fugenfüllend
- schleifbar (nach vollständiger Trocknung)

Technische Daten:

- Hauptbestandteile: Lehm, Ton, Blähglas, Kalksteinmehl
- Farbe: natur-hell
- Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C
- Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² pro mm Schichtdicke
- Schichtstärke: 2 – 3 mm (zweilagig bis 6 mm möglich)
- Erhärtungszeit: je nach Trocknungsmöglichkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 24 Stunden
- Verarbeitungsdauer: angemischter Spachtel bleibt abgedeckt ca. 24 Stunden verarbeitbar

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber frei von Salzbelastung, ausreichend rau und nicht federnd sein. Die Oberfläche ist abzufegen. Fehlstellen und Löcher sind zunächst auszuspachteln - ggf. mehrfach. Die ausgespachtelten Stellen müssen jeweils trocknen.

Verarbeitung:

Die Trockenmasse von 10 kg wird nach und nach per Bohrmaschine (≥ 800 Watt) mit Rührquirl (Durchmesser 125 mm) in ca. 5 l sauberes Wasser eingerührt. Verarbeitungskonsistenz pastös, dem gewünschten Auftrag mit Glättkelle oder –spachtel entsprechend. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut gut durcharbeiten; der **Luno Lehm-Feinspachtel** ist nun verarbeitungsfertig.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Sollen die **Clima Redboard-** bzw. **Pura Mineraldämmplatten** mit dem **Luno Lehm-Feinspachtel** beschichtet werden, so ist vorher die redstone **Grundierung** aufzutragen.

Die mögliche Auftragsdicke des **Luno Lehm-Feinspachtels** in einem Arbeitsgang beträgt 1 – 3 mm. Der **Luno Lehm-Feinspachtel** wird auf der Oberfläche abgezogen. Zum Erreichen besonders glatter Oberflächen wird der Spritz-Auftrag empfohlen.

Die Oberfläche kann nach abgeschlossener Erhärtung geschliffen werden. **Luno Lehm-Feinspachtel** kann per Hand überarbeitet werden. Maschinelles Schleifen per Langhals-schleifer ist ebenfalls möglich.

Es empfiehlt sich ein anschließender Anstrich mit **Luno Lehm-Farbe** (Vorbehandlung mit **Luno Lehm-Grundierung** erforderlich!).

Untergrundeignung, Anhaftung und Oberflächenergebnis sind in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen!

Reinigung:

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilität:

Bei trockener und kühler Lagerung unbegrenzt lagerstabil.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

10 kg-Eimer / 32 Gebinde je Palette / FB10LS / 4260122569403

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.