

Tiefgrund »lösemittelfrei«

PCI Periprim[®] Pro

Kunstharz-Grundierung für viele Untergründe



Neu

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei
- Verfestigend
- Saugfähigkeitsmindernd
- Für innen und außen
- Schnelltrocknend
- Saubbindend
- Weichmacherfrei

Anwendungsbereiche

Grundanstrich für Wand und Boden.

Zur Verfestigung von Leichtbeton, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugfähigen Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Vor dem Tapezieren als Grundierung mit einer Verdünnung von 1:1 mit Wasser anwendbar.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Farbe	hellblau
Lagerung	trocken und kühl, aber frostfrei Anbruch- gebinde kurzfristig verarbeiten
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Verpackung	Art.-Nr./EAN-Prüfz	Farbe
20-l-Eimer	3323/4	blau
10-l-Eimer	3322/7	blau
5-l-Eimer	3321/0	blau

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Dichte des angemischten Materials / Frischmörtelrohddichte	ca. 1 g/cm ³
Verbrauch	ca. 0,1 bis 0,2 l/m ²
Trocknungszeit	
saugfähige Untergründe	ca. 5 Minuten

Untergrundvorbehandlung

PCI Periprim Pro kann auf allen festen, tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen, die frei von trennenden - Substanzen sind, eingesetzt werden.

Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes überprüfen.

Calciumsulfatestriche (trocken) mechanisch anrauen.

Untergrund säubern und entstauben.

Fenster, Türen und sonstige Anlagen sowie angrenzende Flächen zum Schutz abdecken und oder sofort nach der Grundierung mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

PCI Periprim Pro direkt mit Bürste oder Pinsel aufstreichen. Auf saugfähigen mineralischen Untergründen kann je nach objektspezifischen Trocknungsbedingungen bereits nach ca. 5 Minuten mit Fliesenklebern und Bodenspachtelmassen weitergearbeitet werden. Bei nicht-saugfähigen Untergründen beträgt die Trockenzeit ca. 4 Stunden. Nach Aushärtung muss der Untergrund kratzfest sein, anderenfalls Grundierung wiederholen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Bitte beachten Sie

Wir weisen besonders auf die entsprechenden Technischen Merkblätter der PCI Bautechnik-Produkte hin, bei denen PCI Periprim Pro als Grundierung empfohlen wird.

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Für Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsrelevanten Daten heranzuziehen.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h):

50 g/l (2007); 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält <2 g/l.

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Dresdner Straße 87/A2/Top 3 · 1200 Wien
Tel.: +43 50610 5000

www.pci.at

Sika Schweiz AG - VE PCI

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 436 21 21

www.pci.ch

Ausgabe 6/25

**Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden
Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de**

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.