EXPERTS

PUTZ-, SPACHTEL- & AUSGLEICHSMÖRTEL

Standfester, schnell erhärtender, trasshaltiger grauer Spachtelmörtel zum Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen für die nachfolgende Fliesenverlegung.

- **einsetzbar als Gefälle-Spachtelmasse und Ausgleichsputz**
- **für Schichtdicken von 2 – 30 mm**
- **für feuchte und trockene Untergründe**
- **Wand, Boden und Decke**
- **innen und außen**

Anwendungsgebiete	Zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden-, Wand- und Deckenflächen aus Putz, Porenbeton, Mauerwerk aus Bimsbaustoffen, Ziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk. Zum Herstellen von flucht- und lotrechten sowie ebenflächigen Untergründen für das anschließende Verlegen keramischer Belagsbaustoffe sowie Natur- und Betonwerksteine etc. Insbesondere als Ausgleichsputz und auch als Gefällespachtel zum Herstellen einer Gefälleausgleichsschicht bei fehlendem Gefälle des tragenden Untergrundes in Feucht- und Nassräumen und auf beheizten Bodenflächen einsetzbar. Im erhärteten Zustand ist **EXPERTS Putz-, Spachtel- & Ausgleichsmörtel** wasserbeständig, wasserdampfdurchlässig und frost-tau-wechselbeständig.
Schichtdicke	von 2 – 30 mm in einem Arbeitsgang, wobei Schichtdicken über 20 mm nur kleinflächig empfohlen werden
Mischungsverhältnis	3,2 – 3,6 l Wasser : 20 kg EXPERTS Putz-, Spachtel- & Ausgleichsmörtel
Reifezeit	3 – 5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Begehbar	nach ca. 6 Stunden
Belegereif	nach ca. 12 Stunden
Bedarf	ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig
Lieferform	20 kg Papiersack
Eigenschaften	**EXPERTS Putz-, Spachtel- & Ausgleichsmörtel** ist ein standfester, schnell erhärtender, trasshaltiger, kunstharzvergüteter, zementärer Mörtel zum Herstellen von Mörteln und Putzen, sowie zum Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen auch in Feucht- und Nassräumen, für die nachfolgende Fliesenverlegung. Auch als Gefällespachtel zu verarbeiten. Er besitzt sehr gute Verarbeitungseigenschaften und ist im erhärteten Zustand wasserbeständig, wasserdampfdurchlässig und frost-tau-wechselbeständig.
Untergrundvorbereitung	Der mineralische Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen wie Öl, Staub, Wachs, Trennmittel, Ausblühungen und Sinterschichten sein. Mehrschichtige Untergründe müssen gut untereinander haften. Alte, mürbe und nicht tragfähige Putzflächen sind zu entfernen.

GF 24.02.21 · Änderungen vorbehalten

Grundierung	**Sopro Grundierung:** Für alle mineralischen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründe, wie Zementestriche, Beton- und Rohbetonflächen (mind. 3 Monate alt), Porenbeton und Trockenestriche. Sopro Grundierung ist unverdünnt aufzutragen. **Sopro Haftemulsion:** Für die „frisch-in-frisch"-Verarbeitung nach einer kurzen Ablüftzeit von 10 – 15 Minuten (maximal 30 Minuten). Sopro Haftemulsion darf nicht mehr in flüssiger Form vorliegen. Getrocknete Filme sind zu entfernen. Geeignete Untergründe sind: Zementestriche, Rohbetonflächen (mind. 3 Monate alt), alte Beläge aus Keramik, Terrazzo, Natur- und Betonwerkstein und festhaftende Estrichlacke. **Sopro HaftPrimer S:** alle glatten, nicht saugenden Untergründe wie alte Beläge aus Keramik, Terrazzo, Natur-und Betonwerkstein oder fest anhaftende Klebstoffreste.
Verarbeitung	3,2 – 3,6 Liter Wasser in ein sauberes Anmachgefäß vorgeben und mit 20 kg **EXPERTS Putz-, Spachtel- & Ausgleichsmörtel** vorzugsweise maschinell zu einer homogenen, sämigen, klumpenfreien Masse anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen. Nur soviel anmischen, wie innerhalb der Topfzeit (45 Minuten!) verarbeitet werden kann. Mit der Traufel oder Spachtel auftragen und glätten; große Flächen mit der Latte abziehen; filzbar. Feuchte Untergründe können gespachtelt werden; es verlängert sich jedoch die Aushärtezeit. Vor der Fliesenverlegung muss die Unterkonstruktion trocken sein! Angesteiften Mörtel weder mit Wasser, noch mit frischem Material wieder verarbeitungsfähig machen. Gespachtelte Flächen, Ausgleichsschichten vor zu schnellem Austrocknen schützen; im Bedarfsfall die Oberflächen nachnässen.
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Werkzeuge / Werkzeugreinigung	Mischer, Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe
Hinweis zu Ihrer Sicherheit	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) **GHS05. GHS07** **Signalwort:** Gefahr Enthält Portlandzement und Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augenschützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **Gefahrenhinweise: H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen **Sicherheitshinweise: P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261** Einatmen von Staub vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen **GISCODE ZP 1** · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Artikel-Nummer	450600
EAN Code	9003235506003

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.