feinste Bauchemie

Technische Produktinformation

Fliesen- und Natursteinkleber

megaFlex

Dispersion

MEG 1567

Flexdispersion zur Herstellung der S2-Flexkleber des megaFlex-Systems. Sie dient als B-Komponente für: MEG 665, MEG 666 Silver und MEG 667 Silver. Auch als Zugabe für weitere Sopro Dünn- und Mittelbettmörteln zur Erhöhung der Adhäsion und Verformbarkeit anwendbar. Die Haftzug- und Scherfestigkeiten der Mörtel werden erhöht, die Verzahnung mit dem Untergrund verbessert, mehr Sicherheit bei großformatigen Fliesen und Platten, besonders bei Feinsteinzeug und auf Fußbodenheizungen. Frühzeitiges Ansetzen und Verlegen auf mindestens 3 Monate altem Beton, Leichtbeton, Porenbeton und Mauerwerk wird ermöglicht.

- Innen und außen, Wand und Boden
- B-Komponente für alle drei megaFlex S2-Systeme
- Zur Vergütung von Sopro´s No.1 Silver zum Erreichen von S2-Niveau nach EN 12004
- Lösemittelfrei
- Durch Zugabe der megaFlex Dispersion ist eine deutlich höhere Verformbarkeit und Adhäsion bei zementären Dünn- und Mittelbettmörteln möglich
- Zur Vergütung von Sopro´s No.1 weiß bei der Verwendung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich

Bedarf: Ca. 0,34 kg/m² je mm Schichtdicke

Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
Kanister	**8.5 kg**	60	510 kg

Verarbeitung

Flüssigdispersion zur Herstellung der S2-Flexkleber des megaFlex-Systems. Sie dient als B-Komponente für: MEG665, MEG 666 und MEG 667 Silver. Die megaFlex Dispersion kann bei diesen Produkten nicht durch Wasser ersetzt werden. Zu den 8,5 kg Sopro megaFlex Dispersion 1567 ist zusätzlich eine maximale Zugabe von 0,75 l Wasser möglich.

Durch die Zugabe von Sopro megaFlex Dispersion 1567 wird die Verformbarkeit und die Verbundhaftung (Adhäsion) zwischen Untergrund, Fliesenkleber und Verlegeware erhöht. Folgende Produkte können mit megaFlex Dispersion 1567 vergütet werden:

Sopro´s No.1 Silver, Sopro´s No.1 weiß, MittelBettmörtel 425 und Haftschlämme 748.

Wasserbedarf

Produkt	Trockenmörtel	Zugabe Sopro megaFlex Dispersion 10%	Max. Wasserzugabe	Zugabe Sopro megaFlex Dispersion zur Erreichung S2 Niveau	Max. Wasserzugabe für Erreichung S2 Niveau
Sopro's No.1 Silver	25 kg	2,5 kg	5,8-6,3 l	5 kg (20%)	3,2-3,5 l
	5 kg	0,5 kg	1,2-1,3 l	1 kg (20%)	0,6-0,7 l
Sopro's No.1 weiß	25 kg	2,5 kg	5,5-6,0 l	-	-
	5 kg	0,5 kg	1,1-1,2 l	-	-
Sopro MittelBettmörtel 425	25 kg	2,5 kg	2,3-2,8 l	-	-
Sopro HaftSchlämme 748	25 kg	2,5 kg	7,3-7,8 l	-	-

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 24 Monate lagerfähig.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt wird gemäß CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefährlich erachtet.
Enthält: Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Österreich - Zentrale
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk
Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.