

DOM Pflaster Antik 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und widerstandsfähiges, antik aussehendes Pflaster aus Beton mit unregelmäßig gebrochenen Kanten (ohne Fase) in 3 verschiedenen Formaten.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten • Einfach zu verlegen • PKW befahrbar 			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufenpflaster Eine Belastung mittels PKW, setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in fünf verschiedenen Farbtönen. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.</p> <p>Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Die Formate lassen sich zu verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Sepia, Rauchquarz, Perlgrau, Grau, Anthrazit		
	Nennmaß (mm)	135 x 135	205 x 135	205 x 205
	Rastermaß (mm)	140 x 140	210 x 140	210 x 210
	Steindicke (mm)	60		
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante		
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 2,7	ca. 4,0	ca. 6,0
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 135		
	Bedarf (Stk./m²)	51	34	22,7
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI		

DOM Pflaster Antik 8 cm



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und widerstandsfähiges, antik aussehendes Pflaster aus Beton mit unregelmäßig gebrochenen Kanten (ohne Fase) in 3 verschiedenen Formaten.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten • Einfach zu verlegen • LKW befahrbar 		
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufenpflaster Eine Belastung mittels PKW/LKW, setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in fünf verschiedenen Farbtönen. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.</p> <p>Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Die Formate lassen sich zu verschiedenen Verlegemustern kombinieren – siehe LEIER Lebenssteine Preisliste. Bei DOM 210 x 140 und 210 x 210 ist eine Verlegung im Halbverband nicht möglich. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Sepia, Rauchquarz, Perlgrau, Grau, Anthrazit	
	Nennmaß (mm)	135 x 135	205 x 135 205 x 205
	Rastermaß (mm)	140 x 140	210 x 140 210 x 210
	Steindicke (mm)	80	
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante	
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,4	ca. 5,1 ca. 7,7
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 135	
	Bedarf (Stk./m²)	51	34 22,67
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI	