

# BACHL Vacuboard-Dämmplatte mit Gummigranulat- kaschierung

## Technische Daten

Formstabile und druckfeste Hochleistungswärmedämmplatten für die Dämmung von Wänden, Decken, Fassaden Fußböden und Terrassen. Die Dämmplatte ist beidseitig mit je 3 mm Gummigranulat kaschiert.

Eigenschaften			
Qualitätstyp	Vacuumdämmung		
Anwendung	DAA, DEO, WAB, DAD, DZ		
Kern	pyrogenes Kieselpulver		
Folie	Verbundfolie (Alu-metallisiert)		
Elementgröße	1000 x 600 / 1000 x 350 / 1000 x 300 / 1000 x 275 mm		
	1000 x 250 / 1000 x 200 / 600 x 500 / 600 x 800 / 600 x 600 mm		
	600 x 400 / 600 x 350 / 600 x 300 / 600 x 275 / 600 x 250 / mm		
	600 x 200 / 400 x 300 / 300 x 250 mm		
Kerndicke	20 / 30 / 40 mm		
Plattendicke	26 / 36 / 46 mm		
Kantenausbildung	stumpf		
Technische Daten			
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ Bemessungswert (D)	0,007 W/(mK)		
Sd-Wert m	1000		
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (DIN EN 826)	ca. 140 - 180 kPa		
Rohdichte	180 - 220 kg/m <sup>3</sup>		
Temperaturbeständigkeit	(-50°C bis +90 °C)		
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E		
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei		
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.		
Dicke [mm]	3+20+3	3+30+3	3+40+3
R-Wert bei 0,007 [m <sup>2</sup> K/W] (D)	2,857	4,286	5,714

Stand: 22.07.2020

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: [www.bachl.de](http://www.bachl.de)

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG  
E-Mail: [info@bachl.de](mailto:info@bachl.de)



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE