

BACHL Steinwolle® solido 60/037 plus Flachdachdämmplatte



Gemeinsam Werte schaffen.

Technische Daten

Großformatige, druckbelastbare Steinwolle zur Wärme-, Schall und Brandschutzdämmung bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften	BACHL Steinwolle® solido 60/037 plus						
Qualitätstyp	MW-WD						
Anwendung nach ÖNORM B6000	Dächer mit Aufsparrendämmung, Flachdächer und obersten Geschoßdecke						
Elementgröße	2.000 x 1.200 mm						
Plattendicke	60 - 160 mm						
Kantenausbildung	stumpf						
CE-Schlüssel	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5-PL(5)650-WS-MU1						
Technische Daten							
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,036 W/(mK)						
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl MU (EN 12086)	$\mu = 1$						
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (EN 826)	≥ 60 kPa						
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit) (EN 1607)	$\geq 7,5$ kPa						
Punktlast bei 5 mm Stauchung (EN 12430)	≥ 650 N						
Temperaturverhalten	Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig bis 250 °C						
Glimmverhalten (EN 16733)	keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen						
Brandverhalten (EN 13501-1)	A-1						
Grenzabmaße für die Dicke (EN 823)	T4						
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog						
Dicke [mm]	60	80	100	120	140	160	
R_D -Wert bei 0,036 [m ² K/W] (EU)	1,65	2,20	2,70	3,30	3,85	4,40	
m ² / Palette	50,40	36,00	28,80	24,00	21,60	19,20	

Anwendungsbereich:

Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belüfteten Flachdächern mit erhöhten Brandanforderungen bei extensiver Dachbegrünung und Kiesschicht.

Hinweis:

Bei genutzten Dachflächen, intensiver Dachbegrünung z.B. Dachgärten, Parkdecks, begehbaren oder befahrenen Dächern, Besucherterrassen öffentlicher Gebäude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten dürfen BACHL Steinwolle® solido 60/037 plus Flachdachdämmplatten **nicht** verlegt werden.
Grundsätzlich sollten die Platten im Fugenversatz verlegt werden, bei zweilagiger Verlegung sollte zusätzlich der Lagenversatz beachtet werden. Bei Trapezprofildächern ist eine Anordnung quer zu den Trapezprofilen erforderlich. Die Befestigung erfolgt mechanisch, durch Auflast oder Verklebung. Die zulässige Flächenpressung durch Dauerlasten (Kiesschicht, Begrünung) beträgt max. 400 kg/m². Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn möglich, nicht über die verlegte Dämmung erfolgen. Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Stehendes Wasser auf der Dampfsperre oder unterhalb der Dämmung ist zu vermeiden.

Weitere Stärken und Formate auf Anfrage.

Die Auslieferung der Großformatplatten erfolgt auf in der gelieferten Stärke angepassten Steinwollefüßen.

Karl Bachl Ges.m.b.H.

Badhöring 35 | A-4782 St. Florian am Inn/Schärding

Tel. +43 7712 4661-0 | verkaufsbuero@bachl.de

www.bachl.at

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 24.10.2022