

## BACHL PUR/PIR Dämmplatte ALU - Fachdach



Gemeinsam Werte schaffen.

### Technische Daten

Flachdachdämmung unter der Dachabdichtung, aus hochwertigem, güteüberwachtem Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR), nach EN 13165.

Eigenschaften	BACHL PUR/PIR Dämmplatte ALU - Flachdach	
Kantenausbildung	umlaufend Stufenfalz	
Beschaffenheit	beidseitig diffusionsdichte Alufolie	
Anwendung nach DIN 4108-10	DAA dh	DAAdh/WI/DI/WAB/DEO
Elementgröße	2.400 x 1.240 mm	1.250 x 625 mm
Deckfläche	2.385 x 1.225 mm	1.225 x 600 mm
Plattendicke	80 - 240 mm	80 - 160 mm
CE-Schlüssel	PU-EN13165-CS(10/Y)100-DS(70,90)3-DS(-20;-)2-DLT(2)5-TR50	

### Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ Bemessungswert (D)	0,023 W/(mK)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ (EU)	0,022 W/(mK)
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ DIN EN 826	$\geq 100 < 150$ kPa
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Baustoffklasse (DIN 4102-1)/ ÖNORM B 3800-1	B2
Dauerdruckspannung 20 J.; Stauchung $< 2\%$	$\geq 20$ kPa
Wasserdampfdiffusion $s_d$ -Wert <sup>1)</sup>	$\geq 1500$ m
Wasseraufnahme nach 28-tägiger Unterwasserlagerung EN 12087	max. 3 Vol. %
Scherfestigkeit $\tau$ (DIN EN 12090)	80 - 120 kPa
Biegefestigkeit (DIN EN 12089)	250 - 500 kPa
PIR Index	$> 250$
Temperaturbeständigkeit <sup>2)</sup>	(-30 °C bis + 90 °C)

Dicke mm]	80	100	120	140	160	180	200	220	240
R-Wert* [m <sup>2</sup> K/W] (D)	3,478	4,348	5,217	6,087	6,957	7,826	8,696	9,565	10,435
R-Wert* [m <sup>2</sup> K/W] (EU)	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25	8,15	9,05	10,00	10,90

<sup>1)</sup> PUR/PIR Dämmplatten mit ALU-Deckschicht sind nahezu dampfdiffusionsdicht!

<sup>2)</sup> Mit Spezialprodukten aus Polyurethan-Hartschaum sind tiefere bzw. höhere Temperaturbelastungen möglich!

\* Wärmedurchlasswiderstand