

TECHNISCHE DATEN

		PRIMERBLOCK AB	
	Vorschriften	KOMPONENTE A	KOMPONENTE B
Aussehen		Pulver	Flüssigkeit
Mischungsverhältnis		15	10
Rohdichte		1.50 kg/l	1.15 ± 0.10 kg/l
Farbe		Dunkelgrau	
Lagerung in Originalgebinden an trockenem Ort		12 Monate	
Verarbeitungseigenschaften		Vorschriften	
Rohdichte des Gemisches	EN 1015-6	1.75 ± 0.05 kg/l	
Mindestauftragsdicke		1 mm	
Wartezeit - bis zur Trocknung (*)		24 Stunden	
Verarbeitungstemperatur		+5°C ÷ +35°C	
Auftrag		Manuell	
Leistungseigenschaften		Vorschriften	
Klasse und Typ	EN 1504-2	C PI-MC-IR	
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 7783-1	5 m ≤ Sd <50 m - klasse II	
Haftungstest	EN 1542	≥2.0 MPa	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	EN 1062-3	w < 0.1 kg/m ² ·h ^{0.5}	
CO₂-Durchlässigkeit	EN 1062-6	Sd >50 m	
Wärmewiderstand - Servicetemperatur		-30°C ÷ +90°C	
Sostanze pericolose	EN 1504-2	Gemäß Fußnote in ZA.1	

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. **Die angegebenen Daten können in Abhängigkeit der spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.**

(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

Entspricht den in der Norm **EN 1504-9** festgelegten allgemeinen Grundsätzen – Bewertungsgrundsätze für den Gebrauch von Produkten und Systemen.

schäften und Anwendung der Produkte. Angesichts der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und der Gefahr der Überlagerung von Elementen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Resultate. Der Käufer muss auf eigene Verantwortung prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch eignet.

Die angegebenen Daten sind unverbindliche Durchschnittswerte, die sich auf die derzeitige Produktion beziehen. Die Firma Index S.p.A. kann sie jederzeit und unangekündigt ändern und auf den neuesten Stand bringen. Die Patschläge und technischen Informationen entsprechen unseren besten Kenntnissen in Bezug auf Eigen-

VERPACKUNGSFORM

PRIMERBLOCK AB

- 15-kg-Säck (Komponente A)
- 10-kg-Kanister (Komponente B)

• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

 <p style="text-align: center;">TECWARE Christoph A. Köck Maurerweg 15 6511 Zams</p> <p style="text-align: center;">Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italien - C.P.67 T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390</p>					
---	---	--	---	---	---