

RINFOTECPlus

Produktbeschreibung: SL 100% PET 110 g/m² fein gelocht (FA) Farbe Weiß

	Testmethode:	Einheiten:	Geprüft nach:
Farbe	Weiß		
Flächengewicht	110	g/m ²	DIN EN 29073-1/ISO 9073-1
Dicke	1,02	mm	DIN EN 29073-1/ISO 9073-2
Höchstzugkraft längs (MD)	345	N/5 cm	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3
Höchstzugkraft quer (CD)	>200	N/5 cm	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3
Höchstzugkraftdehnung längs (MD)		%	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3
Höchstzugkraftdehnung quer (CD)	>160	%	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3
Luftdurchlässigkeit (bei 200 Pa)	1.500	l/dm ² /min	DIN EN 29073-1/ISO 9073-3

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.