



<b>Mörtelgruppe</b>	CS II nach EN 998-1		<b>Zusammensetzung</b>	Zement, Kalkhydrat und abgestuften Kalksand.
<b>Verbrauch</b>	22,0 bis 25,0 kg/m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke		<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· feuchtigkeitsunempfindlich</li> <li>· gute maschinelle Verarbeitung</li> <li>· hohe Ergiebigkeit</li> </ul>
<b>Körnung</b>	0 bis 1,0 mm		<b>Anwendung</b>	<p>Kalk-Zement-Putztrockenmörtel als Grundputz und Filzputz (Reibputz) für Wände und Decken im Innenbereich.</p> <p>Als Filzputz (Reibputz) oder als Unterputz (Grundputz) z.B. für QUARZOLITH Edelputz E301 auf allen gängigen Putzgründen wie Mauer- und Holzziegel, Hohlblocksteine, Zementsteinen, Holzspan-Mantelsteinen, u.ä. sowie auf Betonuntergründen.</p> <p>QUARZOLITH Kalk-Zement-Maschinenputz KZ40 ist geeignet als Unterputz für Wandfliesen und für die Verwendung in Nassräumen bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W4.</p> <p>Ab einer Feuchtigkeitsbelastungsklasse W5 gemäß ÖNORM B 3346 und B 3407 darf QUARZOLITH KZ40 nicht eingesetzt werden. In diesen Bereichen empfehlen wir die Verwendung von speziellen Bauprodukten aus Kalk-Zement bzw. Zement, z.B. QUARZOLITH KZA50. Gegebenenfalls sind Zusatzmaßnahmen gemäß ÖNORM B 3692 und ÖNORM B 3407, wie z.B. Abdichtungen, auszuführen.</p> <p>Für detaillierte Angaben zur Feuchtigkeitsbeanspruchung siehe ÖNORM B 3407 Anlage B und C sowie DIN 18550-2 Tabelle DE 1.</p>
<b>Druckfestigkeit</b>	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>		<b>Verarbeitung</b>	Die Oberfläche von QUARZOLITH Kalk-Zement-Maschinenputz KZ40 kann verrieben oder geschnitten (gekratzt, ebenflächig zugerichtet) hergestellt werden. Wird der Kalk-Zement-Putz geschnitten hergestellt, dient er als Unterputz für eine zusätzliche Beschichtung (z.B. Oberputz, Verfliesung).
<b>Lieferform</b>	<b>Sack</b>	<b>Silo</b>		
	30 kg	√		

#### Verarbeitung

Eine einlagige Verarbeitung wird von uns nicht empfohlen! Um eine fachgerechte beschichtbare Oberfläche zu erzielen, ist grundsätzlich eine zweite Lage auszuführen.

**Zweilagiger KZ-Putz:** Aufbringen der „ersten“ Putzlage, wobei die Oberfläche geschnitten hergestellt wird. Anschließend wird eine „zweite“ Putzlage appliziert, mit welcher die fertige Putzoberfläche hergestellt wird. Die „zweite“ Putzlage kann mit QUARZOLITH Kalk-Zement-Maschinenputz KZ40 aber auch mit einem Oberputz (z.B. mit einem mineralischen Edelputz) ausgeführt werden. Bei der Verwendung von gipshaltigen Putzen als „zweite Lage“ ist eine Mindeststandzeit des Unterputzes von 4 Wochen einzuhalten.

**Mehrlagiger KZ-Putz:** Auf Grund großer Schichtdicken ist es oftmals erforderlich, KZ-Putze in mehreren Putzlagen zu applizieren. Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Putzlagen noch im plastischen Zustand aufgekämmt (aufgeraut) werden, damit ein Haftverbund zu nächsten Lage aufgebaut werden kann.

Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C bis +30°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Putzarbeiten für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Eine direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.

Für das Versetzen von Putzprofilen bei zementhaltigen Putzen empfehlen wir QUARZOLITH Kantenschutzkleber. Es dürfen keine gipshaltigen Ansetzbinder verwendet werden.

Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putzmaschine. Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Freifallmischer homogen und knollenfrei mischen. Bei „Maschinenverarbeitung“ mit handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen.

#### Putzgrund

QUARZOLITH KZ40 darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden.

Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und Trennmitteln wie z.B. Schalöl sein. Betonflächen mit einer Restfeuchtigkeit von mehr als 4,0 Masse-% dürfen nicht verputzt werden.

#### Putzgrund

Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550-1 und 2 zu erfolgen. Für die Ebenföächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten bzw. sind entsprechende Putztröäger herzustellen.

Betonflöächen sind unbedingt mit einer Haftspachtelung vorzubehandeln. Hierfür empfehlen wir QUARZOLITH Baukleber. Auf ein Arbeiten „frisch in frisch“ ist zu achten oder es ist eine Standzeit von mind. 7 Tagen einzuhalten. Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe sind mit Wasser gleichmäöbig vorzunässen und/oder mit einem geeigneten saugausgleichenden Voranstrich (QUARZOLITH Betohaft ZP – Trocknungszeit ca. 12 bis 24 Stunden) oder mit einem Vorspritzer (z.B. QUARZOLITH S81 – Standzeit ca. 3 Tage) vorzubehandeln.

#### Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. 3 bis 6 Monate lagerföähig. Vor Feuchtigkeit schütten.

#### Besondere Hinweise

**ACHTUNG!** Herkömmliche KZM-Putze neigen bei Wandbildnern aus hochporosiertem Planziegel-Mauerwerk zu einer vermehrten Rissbildung. Deshalb empfehlen wir bei einem derartigen Putzgrund die Verwendung von Kalkputzen bzw. gipshaltigen Putzen, welche Spannungen aus dem Untergrund wesentlich besser aufnehmen können als herkömmliche KZM-Putze. Bei einer nur kleinflöächigen Anwendung (z.B. Bad, WC, etc.) kann QUARZOLITH KZ40 jedenfalls verwendet werden.

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergöanzungen zu beachten. Für das Verputzen mit QUARZOLITH KZ40 sind das insbesondere die EN 13914 Teil 1 + 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie 6 bzw. 7 der ÖAP, DIN 18202, DIN 18550 Teil 1 + 2.

#### Sicherheitshinweise

Enthöalt Zement, Kalkhydrat. Haut und Augen schütten. Für detaillierte Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle fröheren Ausgaben ungöltig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserföahrungen. Die Angaben wurden sorgföltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewöhr für Richtigkeit und Vollstöandigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhöltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsöatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenstöandig zu pröufen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualitöat gewöhrleistet ist.