



<b>Mörtelgruppe</b>	M5 nach EN 998-2		<b>Zusammensetzung</b>	Trockenmischung bestehend aus Kalkhydrat, Zement und abgestuften, rundkörnigen Kalksteinsand.
<b>Körnung</b>	0 bis 4,0 mm			
<b>Ergiebigkeit</b>	580 l/to		<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mauermörtel zum maschinellen Auftrag</li> <li>· einfache Verarbeitung</li> <li>· hohe Ergiebigkeit</li> </ul>
<b>Druckfestigkeit</b>	≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup>			
<b>Trockenrohdichte</b>	1.900 kg/m <sup>3</sup>		<b>Anwendung</b>	<p>Werksgemischter Kalk-Zement-Trockenmörtel als Normalmauermörtel der Mörtelgruppe M5 für tragendes und nichttragendes Mauerwerk zur Verwendung bei allen bauüblichen Mauersteinen und Kaminformsteinen.</p> <p>Speziell hergestellt für den maschinellen Auftrag des Mörtels und zum maschinellen Verfüllen von Mauersteinen.</p>
<b>Lieferform</b>	<b>Sack</b>	<b>Silo</b>		
	-	x	<b>Verarbeitung</b>	<p>QUARZOLITH Pumpmörtel M71 wird mittels Durchlaufmischer angerührt, in eine Förderpumpe eingebracht (z.B. Delo-Pumpe) und verarbeitet. Hierbei erfolgt die Wasserzugabe automatisch. Die Mischzeiten sind entsprechend voreingestellt.</p> <p>Verarbeitungszeit: Der Frischmörtel sollte je nach Witterung innerhalb von 1 bis 2 Stunden verarbeitet werden. Bei längeren Arbeitspausen ist der Mischer und die Förderpumpe zu entleeren und zu reinigen. Die Vermauerung der Steine ist vollflächig und kantenbündig herzustellen (vollflächige Lagerfugen).</p> <p>Die Luft-, Material- und Mauersteintemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. QUARZOLITH Pumpmörtel M71 darf nicht mit anderen Bauprodukten (z.B. Gips) vermengt werden. Gefrorene Ziegel dürfen nicht verarbeitet werden. Stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern zu nässen.</p>

### Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.  
3 bis 6 Monate lagerfähig.  
Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

### Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.  
Für die Verwendung von QUARZOLITH Pumpmörtel M71 sind insbesondere die ÖNORM B 2206, DIN 18580, EN 998-2, die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller.

### Sicherheitshinweise

Enthält Zement, Kalkhydrat. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie Bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.