



Norm	DIN EN 13300		Zusammensetzung	Gebrauchsfertige, mineralische, lösemittelfreie und Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis.
Verbrauch	ca. 0,2 bis 0,35 l/m ² ca. 0,3 bis 0,5 kg/m ²		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · hoch wasserdampfdurchlässig · witterungsbeständig · emissionsarm
Ergiebigkeit	ca. 40 bis 65 m ²		Anwendung	Als Fassadenanstrich auf fast allen gereinigten und tragfähigen mineralischen Untergründen. Gut geeignet für Sanierungen im Denkmalschutz. Auch für Innenflächen verwendbar!
Trocknungszeit	10 – 20 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit)			
Nassabriebklasse	2			
Lieferform	Eimer	Palette	Verarbeitung	<p>QUARZOFIN bioline gut aufrühren und mit Roller, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Die Farbe kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 5 – 10% Wasser verdünnt werden. Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, andere Stoffe dürfen nicht beigemischt werden.</p> <p>Für gewöhnlich reichen 2 Anstriche, jedoch ist zwischen den einzelnen Anstrichen eine ausreichende Trockenzeit von 10 – 20 Stunden einzuhalten – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur, direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten.</p> <p>Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.</p>
	20 kg	24 Eimer		
			Putzgrund	Muss fest, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Grundieren je nach Art und Zustand des Untergrundes. Die Untergründe sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Nicht geeignet auf gipshaltigen Untergründen, Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen.

Lagerung

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 8 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Besondere Hinweise

Weiß oder eingefärbt entsprechend unserer Farbkarte lieferbar. Neben unseren Farbtönen erfüllen wir Ihnen nach Absprache jeden machbaren Farbwunsch.
Bei Verwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte gemäß Norm beachten. Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen und zu verarbeiten.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können evtl. Farbabweichungen hervorrufen.
Ansprüche wegen Farbabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen können nicht geltend gemacht werden.

Sicherheitshinweise

Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. 02/2012