



Verbrauch	ca. 0,1 kg/m ² (Gipsuntergrund) ca. 0,2 kg/m ² (Porenbeton, KZ-Putze, saugende Untergründe)		Zusammensetzung	Hochwertige von Weichmachern freie Copolymer-Dispersion, Wasser und spezielle Zusätze.
Ergiebigkeit/Eimer	60,0 – 100,0 m ² (Gipsuntergrund) 30 – 50,0 m ² (Porenbeton, KZ-Putze, saugende Untergründe)		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · alkalibeständig · vermindert Saugverhalten · lösemittelfrei · verarbeitungsfertig
Trocknungszeit	mind. 6 Stunden (je nach Witterungsbedingungen)		Anwendung	Spezialgrundierung für stark saugende Untergründe, die – ohne Vorbehandlung – zum „Aufbrennen“ bzw. „Verdursten“ des Putzes führen können. Geeignet zum Grundieren für Gipsputze, Porenbeton, Kalksandsteinen, u.ä. für innen und außen.
Lieferform	Eimer	Palette	Verarbeitung	Im Eimer gut anrühren und je nach saugfähigkeit des Untergrundes 1:1 – 1:2 mit Wasser verdünnen. Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, andere Stoffe dürfen nicht beigemischt werden. Mit Bürste, Pinsel oder mit einem Spritzgerät gleichmäßig auftragen. QUARZOLITH Aufbrennsperre während der Verarbeitung von Zeit zu Zeit aufrühren. Mindestens 6 Stunden trocknen lassen – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen. Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.
	10 kg	24	Putzgrund	Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und Trennmitteln wie z.B. Schalöl sein.

Lagerung

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

Sicherheitshinweise

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.