



Norm	DIN EN 13300		Zusammensetzung Gebrauchsfertiger, mineralischer Innenanstrich auf Kalkbasis mit mineralischen Füllstoffen und geringen Zusätzen organischer Additive.	
Verbrauch	ca. 0,2 bis 0,3 l/m ² ca. 0,3 bis 0,45 kg/m ² (für Grund- und Deckanstrich)			
Ergiebigkeit	ca. 50 bis 60 m ²			
Trocknungszeit	10 – 20 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit)			
Lieferform	Eimer	Palette		Eigenschaften ·hoch dampfdiffusionsfähig, schimmelhemmend ·weichmacher- und lösemittelfrei ·emissionsarm, geruchsarm ·spannungsarm ·hohe Deckkraft, hoher Weißgrad
	20 kg	24 Eimer		
			Anwendung Natürliche, atmungsaktive Wandfarbe für die Verwendung auf Kalkputzen, Kalk-Zement-Putzen und Kalk-Gips-Putzen (max. 25% Gispanteil) im Innenbereich. Insbesondere für sensible Bereiche wie z.B. Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, etc. und im Bereich der Baudenkmalpflege geeignet.	
			Verarbeitung QUARZOFIN calcline gut aufrühren und mit Roller, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Grundierung: Saugende Untergründe (stark saugende Untergründe) sind mit QUARZOFIN calcline mit 5 – 10 % Wasser verdünnt vorzubehandeln. Alternativ vor Beginn der Anstricharbeiten (Grundanstrich) den Untergrund gegebenenfalls leicht angefeuchten. Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, andere Stoffe dürfen nicht beigemischt werden. Auf homogenen Untergründen ist üblicherweise ein zweimaliger Anstrich (Grund- und Deckanstrich) ausreichend. Zur Vermeidung von Ansätzen immer nass in nass arbeiten. Zwischen den einzelnen Anstrichen ist eine Trocknungszeit von 10 bis 20 Stunden einzuhalten. Bei tiefen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Nicht unter +10 °C Luft-, Material- und Objekttemperatur verarbeiten.	

Untergrund

Muss fest, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Kreidende Oberflächen abwaschen oder abbürsten, saugende Untergründe mit QUARZOFIN calcline (siehe Verarbeitung) vorbehandeln (5 – 10 % Wasser). Bei schwachem Absanden kann mit stark verdünnter Kalkfarbe (10 – 20 % Wasser) vorgestrichen werden. Andere Grundierungen sind nicht zulässig.

Die Untergründe sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen! Nicht geeignet auf Dispersionsanstrichen und organischen Putzen. Alte Leimfarben müssen restlos nass entfernt werden. Alte Dispersions- oder Lösungsmitteluntergründe wirken als Trennschicht.

Lagerung

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 8 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und innerhalb von 14 Tagen verarbeiten.

Besondere Hinweise

Farbton weiß. Leichte Wolkenbildung und Farbtorschwankungen entsprechen dem Charakter einer Kalkfarbe. Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Kalkfarbe reagiert alkalisch. Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.