casafino
Mein Haus. Mein Stil

Produktdatenblatt Stand 01 / 2021

Konstruktionsstein COMPLETO 60

Farbe	Fosco
Mauersteine	Kategorie II
Grenzmaße	Abmaßklasse D1
Mittlere Druckfestigkeit (N/mm²)	≥ 20
Biegezugfestigkeit (N/mm²)	≥ 3,5
Wasseraufnahme durch Kapillarität (g/m²s)	≤ 9
Brandverhalten	A1
Nettotrockenrohdichte (kg/m³)	2150
Steinlängen (mm)	600
Wandstärke (mm)	120
Steinhöhen (mm)	120
Kantenausbildung	2-seitig gespalten (2 x Längsseite)
Gewicht (kg/Stk.)	19,50
Bedarf (Stk./m²) als Mauerstein	ca. 14

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

casafino
Mein Haus. Mein Stil

PRODUKTDEFINITION

Der Konstruktionsstein COMPLETO ist das universell einsetzbare Gestaltungselement und ist auf zahlreiche Varianten zu verarbeiten, leicht zu versetzen, einfach zu vermauern oder zu verkleben.

Hier eine Gehwegeinfassung, ein Blumenbeet, da eine Sitzgelegenheit oder Ihr ganz persönlicher Lagerfeuerplatz. Verwirklichen Sie Ihre Ideen!

- Frost-Tausalzbeständig
- in jede Gartengestaltung integrierbar
- einfach in der Verarbeitung
- hohe Funktionalität
- vielfältig kombinierbar

EINSATZBEREICHE

Randbegrenzungen, Hochbeete, Blumenbeete, Palisaden, Griller, Gartenmöbel

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:
Gespaltene Oberfläche.

Fugenausbildung:
Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche des Konstruktionssteins COMPLETO sind diverse Fugenabstände variabel gestaltbar (Fugen nicht erforderlich).

Verband:
Mit dem Format lassen sich unterschiedliche Optiken erzielen.

Abschluss:
Falls die Gestaltungsmöglichkeiten nicht auf ein Rastermaß abgestimmt werden können muss auf die gewünschte Größe des Formates zugeschnitten werden.

Verlegearten:
Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:
Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:
Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.