RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

GRUNDIERUNG

Bedarf	ca 0,1 - 0,2 kg/m²
Mischungsverhältnis	je nach Anwendung mit Wasser bis 1:6 verdünnbar
Verarbeitungstemperatur	ab +5° C bis max. +30° C
Ablüftzeit	ca. 10 min., bei gipshältigen Untergründen 12 Stunden
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde frostgeschützt ca. 24 Monate
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

meister

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

GRUNDIERUNG

Eigenschaften:
meister GRUNDIERUNG ist eine lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Wasserbasis. Sie besitzt ein sehr hohes Eindringvermögen, reduziert das Saugverhalten und vermeidet schädliche Reaktionen zwischen Gips und Zement. Das Material besitzt eine hellgrüne Kennfarbe.

Anwendungsgebiete:
Zum Vorbehandeln von saugenden Untergründen, vor allem gipshältigen, zum nachfolgenden Auftrag von zementgebundenen Mörteln (z. B. Fliesenkleber).
Für Beton, Leichtbeton, Porenbeton (z. B. Ytong), Putze – vor allem gipshältige, Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spachtelmassen, Estriche (beheizt und unbeheizt) – vor allem auf Calciumsulfatbasis (Anhydrit), Trockenestriche. In Innen- und Außenbereichen, an Wand und Boden.
Alle Untergründe müssen trocken, sauber und fest sein.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch umrühren bzw. schütteln und je nach Anwendung unverdünnt oder bis 1:6 mit Wasser verdünnen, mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nur soviel Material auftragen, wie vom Untergrund aufgenommen wird, sodass es zu keiner Pfützen- oder Hautbildung kommt.
Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 10 Minuten bei 20°C) kann sofort weitergearbeitet werden. Bei gipshältigen Untergründen wird eine Wartezeit von 12 Stunden empfohlen.

Verdünnbarkeit:
Bei sehr saugfähigen Untergründen, vor Tapeziererarbeiten oder bei mehrmaligem Auftrag bis 1:6 mit Wasser verdünnen. Bei nachfolgendem Auftrag von Fliesenklebern und Verbundabdichtungen auf Gips-/Calziumsulfat gebundenen Untergründen nur unverdünnt arbeiten.

Bedarf:
ca. 0,1–0,2 kg/m^2

Hinweise:
Nur auf saugenden Untergründen anwenden!
Nicht unter +5° C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Untergrundtemperaturen über +30° C sollten vermieden werden. Keinesfalls andere Stoffe zugeben!

Lieferform:
1 kg Flasche

Lagerfähigkeit:
Bei kühler, frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde ca. 24 Monate.

Erklärung:
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter **www.lagerhaus.at** finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

GRUNDIERUNG

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:
Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on im Verhältnis 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Berühren mit der Haut vermeiden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P332+P313 BEI HAUTREIZUNG: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

GISCODE D1

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.