RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

HAFTEMULSION

Bedarf	ca. 0,15 kg/m²
Mischungsverhältnis	als Haftvermittler schwach saugender Untergrund 1:0 normal saugender Untergrund 1:1 stark saugender Untergrund 1:2
Mischungsverhältnis	als Mörtelvergütung 1:1 bis 1:3
Verarbeitungstemperatur	ab +5° C bis max. +30° C
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde frostgeschützt ca. 24 Monate
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

HAFTEMULSION

Eigenschaften:
meister HAFTEMULSION ist eine lösemittelfreie Spezialdispersion auf Wasserbasis. Sie besitzt eine hohe Alkalibeständigkeit (Zement), benötigt keine Trockenzeiten und verbessert die Haftung und Verformbarkeit.

Anwendungsgebiete:
Als Haftvermittler auf allen mineralischen Untergründen, wobei der nachfolgende Mörtelauftrag sofort erfolgt.
Als Vergütung für zementgebundene Mörtel, Estriche und Betone.
In Innen- und Außenbereichen, an Wand und Boden.
Alle Untergründe müssen trocken, sauber und fest sein.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch umrühren bzw. schütteln und je nach Anwendung unverdünnt oder bis zu 3 Teilen mit Wasser verdünnen.
Als Haftvermittler bei schwach saugenden Untergründen unverdünnt, bei normal saugenden Untergründen 1:1 und bei stark saugenden Untergründen 1:2 mit sauberem Wasser verdünnt, mittels Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen. Danach sofort den Mörtel auftragen, ohne die Haftbrücke trocknen zu lassen.
Als Vergütung je nach Verwendung 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und mit dieser Mischung den Mörtel, Estrich oder Beton anrühren.

Bedarf:
ca. 0,15 kg/m^2 als Haftvermittler

Hinweise:
Nicht unter +5° C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Untergrundtemperaturen über +30° C sollten vermieden werden.

Lieferform:
1 kg Flasche

Lagerfähigkeit:
Bei kühler, frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde ca. 24 Monate.

Erklärung:
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter **www.lagerhaus.at** finden Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 09/2022

HAFTEMULSION

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:
Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on im Verhältnis 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Berühren mit der Haut vermeiden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

GISCODE D1

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.