RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2023

HAFTKRAFT

Trocknungszeit	1–2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C verarbeitbar
Bedarf	ca. 150 g/m² je nach Untergrund
Farbe	hellgrau

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2023

HAFTKRAFT

Eigenschaften
meister HAFTKRAFT ist eine lösemittelfreie, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen. Das Material besitzt eine hellgraue Kennfarbe.

Anwendungsgebiete
Zum Vorbehandeln von dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen, um die Haftung von zementgebundenen Spachtelmassen und Fliesenklebern zu gewährleisten. Durch das Aufbringen von *meister HAFTKRAFT* wird eine griffige Oberfläche auf Belägen aus keramischen Fliesen, Terrazzo, Beton- und Naturwerkstein, nicht saugenden Beton, Estrich- und Betonversiegelungslacken oder Holzuntergründen hergestellt.

Verarbeitung
Vor Gebrauch umrühren und unverdünnt mit Pinsel oder Rolle dünnschichtig und gleichmäßig auftragen. Nur soviel Material auftragen, dass es zu keiner Pfützen-bildung kommt. Nach vollständiger Durchtrocknung kann sofort weitergearbeitet werden. **ACHTUNG: Nicht für die Anwendung im Unterwasserbereich!**

Bedarf
ca. 150 g/m^2 je nach Untergrund

Hinweise
Nur auf nicht saugenden Untergründen anwenden! Nicht unter +5° C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Untergrundtemperaturen über +30° C sollten vermieden werden. Keinesfalls andere Stoffe zugeben! Lagerfähigkeit bei kühler, frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Lieferform
Eimer 5 kg

Lagerung
im ungeöffneten Orginalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig; vor Frost schützen

Lizenz
EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Erklärung
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit
Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999)
GISCODE ZP 1 · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.