

Produktdatenblatt

Stand 11/2021

Feinputz naturweiß



Zusammensetzung	Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand 0–0,6 mm, geringer Anteil Weißzement, Zusatzmittel
Druckfestigkeit	≥ 1,5 N/mm ² (CS II)
Wasseraufnahme	W 0
Materialverbrauch	ca. 4 kg/m ² /3 mm
Wasserbedarf	ca. 6 Liter reines Wasser/Sack
Schichtdicke	mind. 3 mm

Produktdatenblatt

Stand 11/2021

Feinputz naturweiß

Wärmeleitfähigkeit λ	0,45 W/m·K (Tabellenwert)
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,10$ N/mm ² ; Bruchbild A, B, C
Brandverhalten	A1
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Keine

ANWENDUNGSBEREICHE

Mineralischer, naturweißer Kalkputz-Oberputz für innen und außen. Für händische Verarbeitung auf allen Kalk- oder Kalk-Zementputzen und Sanierputzen.

EIGENSCHAFTEN

Naturweißer, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Grundputzlage muss ausreichend fest, staubfrei und vollständig abgebunden sein (Standzeiten und Schichtdicke des Grundputzes beachten). Saugende Grundputze ausreichend vornässen, stark bzw. ungleichmäßig saugende Untergründe mit Kontaktvermittler vorbehandeln.

VERARBEITUNG

Das Anmischen von MEISTER Feinputz naturweiß erfolgt mit Durchlauf- oder Freifallmischer, oder dem Quirl (Mischzeit ca. 3 Min.). Mit der Kartätsche auftragen, leicht ansteifen lassen und anschließend verreiben. Eine Mindestschichtdicke von 3 mm ist einzuhalten. Die frischen Putzflächen sind vor zu raschen Austrocknen (z. B.: Wind und direkt Sonneneinstrahlung) und Regen zu schützen.

Produktdatenblatt

Stand 11/2021

Feinputz naturweiß

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Bei Temperaturen unter + 5° C (Luft, Material und Untergrund) darf das Material nicht verarbeitet werden.

Nach dem Aufbringen vor Frost schützen.

Keine anderen Materialien beimischen.

Standzeit vor dem Aufbringen von Anstrichen mind. 5 Tage.

ENTSORGUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

QUALITÄTSSICHERUNG

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

LIEFERFORM

25 kg-Sack (48 Sack pro Palette - 1.200 kg)

LAGERUNG

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Palette mind. 6 Monate haltbar.

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse der entsprechenden Normen und Richtlinien. Es gelten die Angaben im aktuellen Produktdatenblatt. Diese stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar, und können nicht den konkreten Anwendungsfall berücksichtigen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten ist unbedingt fachlicher Rat einzuholen.