

PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT

PUTZE, MÖRTEL, BETONIEREN	Meister Mauer- mörtel M5	Meister Trocken- beton C16/20	Meister Trocken- beton Plus C25/30 mit Trass	Meister Fix & Fertig Beton	Meister Sichtbeton	Meister Fein- putz naturweiß	Meister Maxisan Sanier- putz	Meister Zement- estrich faser- verstärkt
Allgemeines								
Art	Normalmauer- mörtel (G)	Trockenbeton C16/20	Trockenbeton C25/30	Trockenbeton C 16/20	Trockenbeton C30/37	Normalputz- mörtel	Sanierputz- mörtel	Zementestrich CT-C20-F4
Bindemittel	Zement/ Kalkhydrat	Zement	Zement	Zement	Zement	Weißzement/ Kalkhydrat	Zement/ Kalkhydrat	Zement
EMICODE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Körnung	≤ 4 mm	≤ 4 mm	≤ 4 mm	≤ 8 mm	≤ 6 mm	≤ 0,06 mm	≤ 2 mm	≤ 4 mm
Schichtdicke	ca. 12 mm					mind. 3 mm	Vorspritzer: ca. 8 mm Putzschicht: min. 20 mm (2-lagig)	lt. ÖN B3732
Fugenbreite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ÖNORM	EN 998-2	i.A. B4710-1	ÖBV Richtlinie	B 4710-1	ÖBV Richtlinie	EN 998-1	EN 998-1	B3732
Anwendungsgebiet								
Wand	■	■	■		■	■	■	
Boden		■	■	■	■			■
Innen und Außen	■	■	■		■	■	■	nur für Innen
Feucht- und Nassräume							■	
Fußboden- heizung								■
Wohnbereich					■	■		■
Außenbereich (Balkon, Terrasse, Fassade)				■	■			
Beheizter Unter- grund z.B. Fuß- bodenheizung								■
Widerstands- fähigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel		stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden
Eigenschaften								
Belegereife mit Keramik								28 Tage
Begehbar				ca. 24 Stunden	ca. 3-5 Tage			
Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunden	ca. 1,5 Stunden		ca. 10 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 1,5 Stunden
Ausheizen nach								21 Tage lt. Ausheiz- protokoll
Untergründe								
Zementestrich								
Beton (Normalbeton)								
Porenbeton (innen)								
Mauerwerk (ebenflächig, kein Misch- mauerwerk)						■	■	
Putz (Zementputz/ Kalkzementputz)						■	■	

- besonders empfehlungswert
- geeignet
- bedingt geeignet