

Produktdatenblatt

Stand 01/2024

SCHNELLESTRICH



Schichtstärke	von 20 - 100 mm
Bedarf	ca. 18 kg/m ² je cm Schichtstärke
Mischungsverhältnis	ca. 1,7 Liter Wasser: 25 kg meister SCHNELLESTRICH
Verarbeitungszeit	ca. 50 min.
Belegereif	nach 24 Stunden mit Fliesen
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 01/2024

SCHNELLESTRICH

Eigenschaften:

meister SCHNELLESTRICH ist ein zementgebundener, kunststoffvergüteter, schnell erhärtender Fertigestrichmörtel.

Anwendungsgebiete:

Zum Herstellen von schnell erhärtender und früh belegereifer Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht in Anlehnung an ÖNORM B 3732.

Verarbeitung:

Anmischen: Pro 25 kg Sack werden ca. 1,7 Liter Wasser benötigt. Das Wasser wird vorgelegt, das Pulver eingestreut und zügig mittels Rührgerät (Korbprüher, langsam laufende Bohrmaschine mit max. 800 U/min.) knollenfrei, erdfeucht bis plastisch aber nicht zu dünn angemischt. Nur soviel anmischen, wie innerhalb von 50 Minuten verarbeitet werden kann! Zum Anmischen sind alle gebräuchlichen Estrichmisch- und Fördermaschinen geeignet.

Einbringen: Das Mischen, Einbringen und Glätten muss zügig aufeinander folgen. Nur Teilflächen anlegen, die innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 50 Minuten fertig gestellt werden können. Nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegereif.

Bedarf:

ca. 18 kg/m² je cm Schichtstärke

Hinweise:

Nicht unter +5°C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Verarbeitungstemperaturen über +30°C erfordern Vorsichtsmaßnahmen, damit dem Mörtel nicht zu schnell das Wasser entzogen wird. Keinesfalls andere Stoffe zugeben!

Der angerührte Mörtel bleibt bei Normaltemperatur ca. 50 Minuten verarbeitbar.

Lagerfähigkeit:

Bei trockener Lagerung im verschlossenen Originalgebilde ca. 12 Monate.

Erklärung:

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie wie die Leistungserklärung im Internet **unter www.lagerhaus.at** finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Entsorgungshinweis:

Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern mit dem Hausmüll entsorgen.

Abfallschlüsselnummer laut ÖNORM S 2100: mit Wasser ausgehärtet 31409 (Bauschutt)

trocken als Pulver 31446 (Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionspezifischen Beimengungen, vorwiegend organisch.)

Verbot der Beseitigung über die Kanalisation.

Produktdatenblatt

Stand 01/2024

SCHNELLESTRICH

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.


P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

GISCODE ZP 1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

	RWA Raiffeisen Ware Austria AG Raiffeisenstraße 1, A-2100 Korneuburg www.lagerhaus.at
19 CPR-AT3/460521.1.deu EN 13813:2002 CT-C40-F6 meister SCHNELLESTRICH Zementestrichmörtel für innen und außen	
Brandverhalten	Klasse A1 _n
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C40
Biegezugfestigkeit	F6
Verschleißwiderstand	NPD
Schallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.