

Produktdatenblatt

Stand 01/2022

Fugenmörtel mit Trass



Zusammensetzung	Trass, Zement, Kalksteinsand 0–2 mm, Zusatzmittel
Materialverbrauch	ca. 1–3 kg/m ² /cm je nach Anwendung
Festigkeitsklasse	C25/30
Fugenbreite	mind. 5 mm, max. 30 mm
Frost- und Tausalzbeständigkeit	XF2 / XF4
Wasserbedarf	ca. 3,5–4 Liter reines Wasser/Sack

Produktdatenblatt

Stand 01/2022

Fugenmörtel mit Trass

ANWENDUNGSBEREICHE

Zementgebundener, trasshaltiger Fugenmörtel zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein und Beton. Verlegung in Verbindung mit MEISTER Drainmörtel mit Trass. Mit Trasszusatz für verminderte Ausblühneigung, frost- und tausalz-beständig, für innen und außen, für händische und maschinelle Verarbeitung.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

UNTERGRUND

Der Verlegemörtel erhärtet sein. Unterschiede bei Untergrundfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Platten können zu Farbunterschieden in der Fuge führen.

VERARBEITUNG

Das Anmischen erfolgt mit Quirl, Durchlauf- oder Zwangsmischer (Mischzeit mind. 3–5 Min.). Je nach gewünschter Konsistenz ist das Fließmaß zu prüfen (35–38 cm bei einer 1,3 Liter-Dose). Vor dem Einbringen von MEISTER Fugenmörtel mit Trass sind die Platten vorzunässen. Der frische Mörtel ist so rasch als möglich zu verarbeiten und vor zu schnellem Austrocknen (z. B.: Zugluft und Sonneneinstrahlung) und Regen zu schützen.

Die Verfugung erfolgt mittels Kelle oder in der Schlämmtechnik, wobei zur optimalen Verteilung des Materials ein Gummischieber verwendet werden sollte. Nach dem Ansteifen des Fugenmörtels wird die Plattenoberfläche mit einem Schwammbrett gereinigt.

Folgende Standzeiten sind vor Freigabe des verfugten Belags einzuhalten:

- Fußgängerbereich: mind. 3 Tage
- PKW-Verkehr: mind. 7 Tage
- starke Belastung: mind. 21 Tage

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Bei Temperaturen unter + 5 °C (Luft, Material und Untergrund) darf das Material nicht verarbeitet werden.

Keine anderen Materialien (wie z.B. Zement) beimischen.

Ausblühungen oder Verfärbungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

ENTSORGUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

QUALITÄTSSICHERUNG

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers.

LIEFERFORM

25 kg-Sack (48 Sack pro Palette = 1.200 kg).

LAGERUNG

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Palette mind. 6 Monate haltbar.

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse der entsprechenden Normen und Richtlinien. Es gelten die Angaben im aktuellen Produktdatenblatt. Diese stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar, und können nicht den konkreten Anwendungsfall berücksichtigen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten ist unbedingt fachlicher Rat einzuholen.