

Produktdatenblatt

Stand 01/2024

MKZ A



Zusammensetzung	Kalkhydrat, Zement, Kalksandstein $\leq 1,2$ mm, Zusatzmittel
Materialverbrauch	Ca. 14 kg/m ² /cm
Trockenrohichte	ca. 1.500 kg/m ³
Mindestschichtdicke	Decke: min. 8 mm; Wand: min. 10 mm; Außen: min. 15 mm
Druckfestigkeit	$\geq 2,5$ N/mm ²
Wasserbedarf	ca. 9,5 Liter reines Wasser/Sack

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 01/2024

MKZ A

ANWENDUNGSBEREICHE

Mehrlagig zu verarbeitender Kalk-Zement-Maschinenputz (Reibputz) für Innen & Außen, Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5 und als Grundputz für Fassaden für alle Deckputzarten.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß DIN 18202), saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundprüfung zu erfolgen. Zusatzmaßnahmen können gemäß Anwendungstabellen (ÖNORM B 3346 und ÖAP VAR VII) erforderlich sein.

VERARBEITUNG

Nach dem Aufspritzen wird mit der H-Kardätsche eingeebnet, nach dem Ansteifen werden Unebenheiten ausgebessert („Schneiden“). Am nächsten Tag (witterungs- und putzgrundabhängig) wird eine dünne Schicht aufgetragen und verrieben.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten (z.B. Maler) muss mind. 1 Tag pro mm Auftragsstärke betragen. Achten Sie darauf, dass kein Gips für die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wurde und sich auch kein gipshältiges Material in der Putzmaschine befindet.

ENTSORGUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

QUALITÄTSSICHERUNG

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers.

LIEFERFORM

40 kg-Sack (35 Sack pro Palette = 1.400 kg).

LAGERUNG

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Palette mind. 6 Monate haltbar.

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse der entsprechenden Normen und Richtlinien. Es gelten die Angaben im aktuellen Produktdatenblatt. Diese stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar, und können nicht den konkreten Anwendungsfall berücksichtigen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten ist unbedingt fachlicher Rat einzuholen.