

Produktdatenblatt

Stand 07/2024

Fugenbunt deluxe



*Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.



Fugenbreite	von 1 – 5 mm
Mischungsverhältnis	1,25 – 1,4 Liter Wasser (Farbton weiß: 1,4 – 1,55 Liter Wasser) : 5 kg meister Fugenbunt deluxe
Verarbeitungszeit	ca. 2 Std.
Begehbar	nach ca. 12 Std.
Belastbar	nach ca. 48 Std.
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 07/2024

Fugenbunt deluxe

Eigenschaften:

meister Fugenbunt deluxe ist ein zementgebundener, wasser- und schmutzabweisender Flex-Fugenmörtel der Klasse CG2 WA nach ÖNORM EN 13888. Durch das hohe Wasserrückhaltevermögen ist er vor allem für saugende Fliesen geeignet. In Verbindung mit der feinen und glatten, leicht zu pflegenden Fugenoberfläche sowie der hohen Farbbeständigkeit wird ein lang anhaltend schönes Fugenbild ermöglicht. Der Mörtel ist sehr gut verarbeitbar und für Fugenbreiten von 1 – 5 mm geeignet.

Anwendungsgebiete:

Besonders zum Verfugen von saugfähigen Fliesen im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Für Wand- und Fußbodenheizungen sowie in Feucht- und Nassräumen geeignet.

Verarbeitung:

Anmischen: Pro 5 kg Gebinde werden 1,25 – 1,4 Liter Wasser (Farbton weiß: 1,4 – 1,55 Liter Wasser) benötigt. Das Wasser wird vorgelegt, das Pulver eingestreut und zügig mittels Rührquirl zu einem homogenen, sämigen Mörtel anmischen. Danach lässt man diese Mischung 3 – 5 Minuten reifen und rührt dann noch einmal kurz durch. Die Konsistenz soll cremig und pastös sein.

Aufbringen: Die Fugen müssen ausgekratzt und sauber sein, der Verlegemörtel muss ausgehärtet sein.

Je nach Dicke und Saugfähigkeit der Fliese die Fugen leicht vornässen. Den Frischmörtel unter leichtem Druck so einbringen, dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist. Nach dem Ansteifen des Fugenmörtels den Fliesenbelag diagonal zum Fugenquerschnitt sauber abwaschen, ohne die Fugenoberfläche auszuwaschen.

Dabei wird gleichzeitig die Fugenoberfläche geglättet. Das Abwaschwasser häufig durch Frischwasser ersetzen. Während des Erhärtungsprozesses ggf. mit sauberem Wasser nachnässen. Die frisch verfugte Fläche ist vor Zugluft und Sonneneinstrahlung zu schützen. Nach ca. 2 Tagen kann die verfugte Fläche belastet werden.

Bedarf:

Ca. 0,22 kg/m² bei einem Fliesenformat 30x60x1 cm und 3 mm Fugenbreite.

Hinweise:

Bei Belagsbaustoffen mit profilierter, rauer, unglasierter, unpolierter und offenporiger Oberfläche empfehlen wir eine Probeverfugung zur Feststellung der rückstandslosen Abwaschbarkeit.

Nicht unter +5 °C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Verarbeitungstemperaturen über +25 °C erfordern Vorsichtsmaßnahmen, damit dem Mörtel nicht zu schnell das Wasser entzogen wird. Keinesfalls andere Stoffe zugeben. Der angeführte Mörtel bleibt bei Normaltemperatur ca. 2 Stunden verarbeitbar.

Lagerfähigkeit:

Bei trockener Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 36 Monate.

Erklärung:

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter www.lagerhaus.at finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Produktdatenblatt

Stand 07/2024

Fugenbunt deluxe

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement, Cr(VI) <2ppm

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub oder Nebel vermeiden

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII